

# FASSAKOLL

## FISA TEHNICA

Mortar adeziv pentru blocuri de ipsos



Interioare



Sac



Manual



Spatula dintata



Spatula de metal

## Compoziție

FASSAKOLL este un produs preamestecat compus din ghips, făină de rocă și aditivi specifici pentru îmbunătățirea prelucrabilității și a aderenței.

## Furnizarea

- În saci speciali cu protecție împotriva umidității de aprox. 25 kg

## Utilizare

FASSAKOLL este utilizat pentru instalarea blocurilor de gips, a plăcilor de gips-carton și a plăcilor de gips-carton armat cu fibre în general.

## Prepararea bazei

Suprafața trebuie să fie uscată, consistentă și fără urme de praf, murdărie, eflorescențe etc. Eventualele urme de ulei, grăsime, ceară etc. trebuie să fie îndepărtate în prealabil.

## Folosire

Turnați produsul într-un recipient care conține cantitatea corespunzătoare de apă curată în raport cu greutatea (a se vedea Datele Tehnice). Lăsați să acționeze câteva minute, apoi amestecați cu un agitator mecanic până când obțineți o pastă omogenă, fără cocloașe, având grijă să folosiți recipiente și instrumente perfect curate. Lăsați amestecul să se așeze timp de aproximativ 5 minute înainte de aplicare.

Asigurați-vă că blocurile de gips sunt montate corect, în conformitate cu instrucțiunile producătorului.

Produsul se aplică în cantități mari, cu o consistență semifluidă, direct pe îmbinarea tip mamă a blocurilor sau panourilor. Produsul trebuie utilizat în termen de 90 de minute de la amestecare, fără a se încerca restabilirea lucrabilității pierdute prin adăugarea de apă.

Începutul întăririi care, în condiții normale, este de aproximativ 2 ore, depinde de condițiile de mediu și de puterea de absorbție a substratului. Resturile de material întărit din recipiente și de pe instrumentele folosite reduc timpul de lucrabilitate.

## Avertismente

- Produs pentru uz profesional.
- Consultați întotdeauna fișa tehnică de securitate înainte de folosire.
- Produsul proaspăt trebuie protejat de îngheț și de uscare rapidă. În mod normal, o temperatură de + 5°C este recomandată ca valoare minimă pentru aplicarea și pentru întărirea corectă a produsului.
- Nu folosiți la temperaturi mai mari de +35°C;
- După aplicare, este necesar să aerisiți corespunzător încăperile până la uscarea completă, evitând diferențele puternice de temperatură la încălzirea camerelor.

## Păstrare

A se păstra într-un loc uscat pentru o perioadă de cel mult 9 luni Odată ce produsul a expirat, acesta trebuie eliminat în conformitate cu reglementările în vigoare.

## Calitate

FASSAKOLL este supus unui control riguros și constant în laboratoarele noastre. Materiile prime folosite sunt atent selectate și controlate.

## Informatii Tehnice

Greutatea specifica a prafului	aprox. 700 kg/m <sup>3</sup>
Densitatea produsului întărit	aprox. 950 kg/m <sup>3</sup>
Grosime minima	2 mm
Granulometrie	< 0,2 mm
Apă	71-73%
Restrangere	neglijabilă pentru aplicații în condiții normale
Durata de priza	aprox. 2 ore
Durata prelucrării	aprox. 90 minute
Reacție la foc (EN 13501-1)	Clasa A1
Rezistența de aderență (EN 12860)	întotdeauna cu spargere a blocului (în conformitate cu standardul EN 12859)
În conformitate cu standardul EN 12860	

Informațiile de mai sus se referă la testele de laborator; în aplicațiile practice pe șantier aceste informații pot varia în funcție de condițiile de punere în aplicare. În orice caz, utilizatorul trebuie să verifice adecvarea produsului la utilizarea prevăzută, asumându-și orice responsabilitate pentru utilizarea sa. Fassa își rezervă dreptul de a efectua modificări tehnice fără o notificare prealabilă.

Specificațiile tehnice referitoare la utilizarea produselor Fassa Bortolo într-un mediu structural sau de protecție împotriva incendiilor vor avea caracter oficial doar dacă sunt furnizate de departamentul de „Asistență tehnică” și „Cercetare, dezvoltare și sistem de calitate” al companiei Fassa Bortolo. Dacă aveți nevoie, contactați serviciul de asistență tehnică din țara dumneavoastră (IT: area.technical@fassabortolo.com, ES: asistencia.tecnica@fassabortolo.com, PT: assistencia.tecnica@fassabortolo.com, FR: bureau.technique@fassabortolo.fr, UK: technical.assistance@fassabortolo.com).

Reamintim că produsele de mai sus trebuie să fie evaluate de către persoana autorizată însărcinată, conform reglementărilor legale.