

SPECIAL RAPID

FISA TEHNICA

Adeziv monocomponent gri, cu întărire rapidă, cu agent de retenție de apă, pentru pardoseli de interior și exterior



Acoperire pardoseală spații interioare/exterioare



Sac



Spatula dintata

Avantaje

- Putere ridicată de retenție a apei
- Prelucrabilitate optimă
- Aderență rapidă și aplicabilitate în timpi scurți
- Aplicare de pietre naturale, marmură și produse reasamblate
- Excelent și ca material de netezire până la 15 mm

Compoziție

SPECIAL RAPID este un adeziv preamestecat, uscat, format din lianți speciali gri, nisipuri selectate, rășini sintetice elastice și aditivi specifici pentru îmbunătățirea prelucrării și aderenței.

Furnizarea

- În saci speciali cu protecție împotriva umidității de aprox. 25 kg

Utilizare

Datorită formulei sale și a puterii mari de umezire, SPECIAL RAPID este deosebit de potrivit pentru montarea materialelor din piatră naturală și artificială care sunt moderat sensibile la colorare și stabile la umiditate. SPECIAL RAPID este potrivit pentru nivelarea și aplicarea pe suprafețe orizontale sau ușor înclinate, cum ar fi pantele de scurgere. Ideal pentru montarea pardoselilor prin evitarea tehnicii de aplicare dublă, pentru renovare, reparații și montare în cazul în care este necesară o punere în funcțiune rapidă a spațiilor pentru orice tip de utilizare. SPECIAL RAPID este utilizat pentru lipirea, atât în interior cât și în exterior, pe pardoseli: a plăcilor ceramice, mozaicurilor ceramice, clincherului, gresiei, gresiei laminate, gresiei porțelane și a teracotei. Substraturile pot fi: șape bine întărite și uscate pe bază de ciment sau anhidrit, dale de beton bine întărite, învelișuri din ciment și pardoseli existente. Potrivit pentru instalarea pe șape cu instalație de încălzire/răcire.

Datorită compatibilității materialelor, se recomandă insistent aplicarea pe șape SA 500, SV 472, SV 472 P, SR 450, FASSAFLOOR THERM sau LEGEO MIX, pe șape realizate cu liant FASSACEM și pe produse de impermeabilizare din gama AQUAZIP.

Prepararea bazei

În general, planul de aplicare trebuie să fie uscat, intact, întărit, stabil și rezistent mecanic. Eventualele urme de ulei, grăsime, ceară, vopsea, var etc. trebuie să fie îndepărtate în prealabil. Se vor îndepărta și eventualele porțiuni coșcovite sau desprinse.

Suprafețe din ciment Se recomandă umezirea suprafețelor de instalare expuse la lumina puternică a soarelui, evitând stagnarea apei la suprafață, înainte de aplicarea adezivului. Pentru eventuale reparații ale unor suprafețe neregulate, utilizați mortarele GAPER 3.30 sau LEVEL 30. Restabilirea de dimensiuni sau defecte de planaritate orizontale în interior poate fi realizată cu produsele de finisare SL 416 sau SM 485, în funcție de grosimile cerute. Eventualele fisuri sau aplicări de jeturi pe suprafețe orizontale vor fi etanșate monolitic cu rășină epoxidică bicomponentă tip FASSA EPOXY 300. În cazul unor șape cu rezistență insuficientă la suprafață, se recomandă întărirea cu produsul specific cu pătrundere ridicată, PRO-MST; în situațiile mai grave, tratamentul cu promotor de aderență se asociază unui tratament prealabil de abraziune mecanică.

Beton Suportul va trebui să fie pregătit în prealabil prin abraziune mecanică, menită să elimine orice urmă de asperitate, de murdărie, precum și părțile friabile, ancrasările, urmele de vopsea, de lapte de ciment sau de alte substanțe contaminante pentru ca suportul să devină ușor abraziv și absorbant. În cazul unor părți deteriorate, cu defecte, cu elemente de armătură la vedere sau aglomerări de nisip, interveniți cu mortare structurale corespunzătoare Fassa Bortolo.

Suprafețe din ipsos sau anhidrit Înainte de aplicarea adezivului, suprafața trebuie să fie tratată cu PRIMER DG 74. Tratatul poate fi efectuat atunci când umiditatea reziduală a substratului este mai mică de 0,5% (0,3% pe șapa cu încălzire/răcire).

Pardoseli existente

Efectuați o analiză atentă pentru a vă asigura că pardoseala este ferm fixată pe suport. Eventualele părți desprinse sau detașabile trebuie să fie îndepărtate în prealabil, iar golurile să fie umplute cu GAPER 3.30 sau LEVEL 30. Dacă baza este deosebit de netedă, se recomandă o abraziune mecanică cu aspirație ulterioară și curățare atentă a suprafeței. Utilizarea promotorului de aderență PRIMERTEK 101 se poate evalua doar în interior, în funcție de condițiile suportului, după prepararea grundului.

Pentru o aplicație corectă, se recomandă consultarea documentației tehnice a fiecărui produs de mai sus.

Folosire

Vărsați conținutul unui sac într-o găleată cu apă curată în cantitatea indicată în „Date tehnice” și amestecați cu agitator mecanic cu număr redus de rotații o perioadă de maximum 3 minute, până când obțineți un amestec fluid, omogen și fără cocoloașe. Apoi, așteptați 5 minute înainte de aplicare. Amestecați și întindeți adezivul cu spatula cu dinți, pe care o veți alege în funcție de tipul de placă de aplicat. În orice caz, în etapa de aplicare, aplicați un prim strat subțire cu partea netedă a spatulei apăsând cu forță pe grund pentru a obține o ancorare optimă pe suport. Adăugarea de apă în exces nu îmbunătățește lucrabilitatea adezivului, însă poate crea diferite probleme și poate reduce performanțele finale ale produsului. Amestecul rezultat poate fi prelucrat timp de 40 minute în condiții normale de temperatură și umiditate; în condiții nefavorabile, durata amestecului poate varia. Nu este nevoie să umeziți preventiv plăcile înainte de a le aplica; spălați-le cu apă doar dacă reversul acestora este foarte prăfuit. Plăcile se aplică cu o mișcare ușoară de apăsare și fiind bătute cu atenție, astfel încât suprafața să aibă un contact perfect cu adezivul. Eventuala reglare a plăcilor ceramice se poate efectua timp de aproximativ 30 de minute de la aplicare. În cazul în care adezivul formează o peliculă la suprafață, nu umeziți suprafața, ci împrăștiți-o trecând peste aceasta cu spatula cu dinți. În funcție de caracteristicile plăcii ceramice (greutate și format) și ale grosimii de adeziv produs, se recomandă utilizarea nivelatoarelor Fassa Bortolo (Kit NEW LEVEL TILE) pentru a facilita aplicarea. În conformitate cu norma de instalare UNI 11493-1, dacă este necesar, realizați un „pat plin” de adeziv, întinzând adezivul cu ajutorul unui echipament adecvat (se recomandă spatula americană cu dinți semicirculari), asigurându-vă că spatula aleasă garantează o umezire totală efectivă a dosului plăcii.

Sigilarea rosturilor

Pentru etanșarea rosturilor este posibil să se utilizeze materialele de etanșare pe bază de ciment FASSAFILL SMALL pentru rosturi de la 0 la 5 mm, FASSAFILL MEDIUM pentru rosturi de la 2 la 12 mm, FASSAFILL LARGE pentru rosturi de la 5 la 20 mm și FASSAFILL RAPID pentru rosturi de la 2 la 20 mm. În cazul în care este necesară o rezistență chimică ridicată, utilizați agenți de etanșare pentru rosturi pe bază epoxidică precum FE 838 (pentru rosturi de 3-15 mm) sau FASSAFILL EPOXY (pentru rosturi de 1-10 mm).

Etanșați rosturile tehnice (rosturi de dilatare și perimetrale, colțuri dintre pardoseală și placaje, canturi etc.) cu FASSASIL NTR PLUS (material de etanșare pe bază de siliconi, neutru, monocomponent).

Potrivit standardului UNI 11493-1, lățimea minimă a rosturilor nu poate fi mai mică de 2 mm; în exterior și în condiții critice, se recomandă un rost mai lat. În plus, orientativ, suprafața de fracționare maximă în mediul extern este de 9-10 m², iar în mediul intern este de 24-25 m².

Avertismente

- Produs pentru uz profesional.
- Adezivul proaspăt se protejează de soarele puternic, de ploaie și ger timp de cel puțin 24 de ore.
- A nu se utiliza direct pe învelișuri sau membrane pe bază de bitum sau gudron.
- Nu utilizați pe suprafețe verticale sau înclinate cu pante mai mari decât pantele normale de scurgere.
- La aplicarea de piatră naturală și/sau de materiale compozite de culoare deschisă, se recomandă RAPID MAXI S1 alb.
- Atunci când se montează acoperiri ceramice, din piatră sau compozite mari și/sau subțiri, este recomandabil să se respecte instrucțiunile de instalare ale producătorului; de asemenea, dacă există sisteme de armare aplicate pe spate, verificați compatibilitatea adezivului.

SPECIAL RAPID trebuie să fie utilizat în stare originală fără a adăuga alte materiale.

Păstrare

A se păstra într-un loc uscat pentru o perioadă de cel mult 6 luni. Odată ce produsul a expirat, acesta trebuie eliminat în conformitate cu reglementările în vigoare.

Calitate

SPECIAL RAPID este supus unui control riguros și constant în laboratoarele noastre. Materiile prime folosite sunt atent selectate și controlate.

Informatii Tehnice

Aspect	pudra gri
Grosime maximă a adezivului	10 mm
Grosime maximă a materialului de netezire	15 mm
Granulometrie	< 0,6 mm
Apa de amestec	20-22%
Timp de uscare	5 minute
Greutatea specifică a mortarului umed	aprox. 1.550 kg/m ³
Densitate adeziv întărit	aprox. 1.500 kg/m ³
pH	> 12
Durata amestecului la +20°C	40 minute
Temperatura de aplicare	de la +5°C la +35°C
Timp de fixare al plăcii de gresie	aprox. 30 minute
Perioada de așteptare pentru chitirea rosturilor	4 ore
Pietonabil	4 ore
Perioada pentru punerea în funcțiune	după 24 de ore
Clasificare GEV	GEV EMICODE EC 1 ^{Plus} - emisii foarte scăzute
În conformitate cu UNI EN 12004	C2F
Certificări QB	nr. 285 MC 553
Conținutul de reciclat/recuperat/subprodus	Produsul conține unele materiale reciclate/recuperate/subprocese. Declarația relevantă este disponibilă la cerere.

Performanțe potrivit UNI EN 12004 C2F

Aderența anticipată la tracțiune (6 ore) (UNI EN 1348)	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$
Aderența inițială prin tracțiune (EN 1348)	$\geq 1 \text{ N/mm}^2$
Aderența prin tracțiune după imersie în apă (EN 1348)	$\geq 1 \text{ N/mm}^2$
Aderența prin tracțiune după expunerea la căldură (EN 1348)	$\geq 1 \text{ N/mm}^2$
Aderența prin tracțiune după mai multe cicluri de înghețare și dezghețare (EN 1348)	$\geq 1 \text{ N/mm}^2$
Timp deschis: aderență prin tracțiune (UNI EN 1346)	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$ după minimum 10 de minute

Sa nu se foloseasca pentru	In alternativa
Aplicați direct pe șape din anhidrit	PRIMER DG 74 - SPECIAL RAPID
Placi in ceramica sau piatra naturala format mare	RAPID MAXI S1 + FASSACOL LATEX S2
Așezarea pe podele supuse la mișcări sau vibrații puternice	RAPID MAXI S1 + FASSACOL LATEX S2 sau FASSACOL EASYLIGHT S2
Pietre naturale sensibile la umezeală și pătare	AX 91
Aplicați direct pe suprafețe de lemn sau metal	AX 91

Tip de spatulă	Consum indicativ
Dinte pătrat 6x6 mm	aprox. 3-4 kg/m ²
Dinte pătrat 10x10 mm	aprox. 5-6 kg/m ²
Dinte gol rotunjit 15 mm	aprox. 6-10 kg/m ²

Informațiile de mai sus se referă la testele de laborator; în aplicațiile practice pe șantier aceste informații pot varia în funcție de condițiile de punere în aplicare. În orice caz, utilizatorul trebuie să verifice adecvarea produsului la utilizarea prevăzută, asumându-și orice responsabilitate pentru utilizarea sa. Fassa își rezervă dreptul de a efectua modificări tehnice fără o notificare prealabilă.

Specificațiile tehnice referitoare la utilizarea produselor Fassa Bortolo într-un mediu structural sau de protecție împotriva incendiilor vor avea caracter oficial doar dacă sunt furnizate de departamentul de „Asistență tehnică” și „Cercetare, dezvoltare și sistem de calitate” al companiei Fassa Bortolo. Dacă aveți nevoie, contactați serviciul de asistență tehnică din țara dumneavoastră (IT: area.technica@fassabortolo.com, ES: asistencia.tecnica@fassabortolo.com, PT: assistencia.tecnica@fassabortolo.com, FR: bureau.technique@fassabortolo.fr, UK: technical.assistance@fassabortolo.com).

Reamintim că produsele de mai sus trebuie să fie evaluate de către persoana autorizată însărcinată, conform reglementărilor legale.