

DESIDERI VELO

FISA TEHNICA

Impresii vintage

Vopsea de finisare decorativă cu efect antichizat.



Interioare/Exterioare



Ambalaj din plastic



Pensulă



Mănușă

Compoziție

DESIDERI VELO este un produs decorativ pentru exterior și interior, bazat pe polimeri acril-siloxanici în dispersie apoasă, pigmenți rezistenți la lumină și aditivi specifici pentru a face produsul mai rezistent la mușcări și alge.

Furnizarea

- Ambalaje de 5 l și cutii cu câte 6 bucăți de 1 l
- Culori: Selecție de nuanțe pentru exterior doar cu sistemul de nuanțare ColorLife

Utilizare

DESIDERI VELO poate fi aplicat pe tencuieli de finisare și de netezire pe bază de var, var-ciment și beton. Acestea pot fi atât noi, cât și decorate cu vopsele lavabile sau placaje organice.

Caracteristici

DESIDERI VELO este o tencuială decorativă acril-siloxanică pe bază de apă cu efect antichizat. Se utilizează pentru decorarea pereților exteriori și interiori în stil clasic sau modern atunci când se dorește obținerea unui aspect antichizat prin intermediul unor voalări, încheșări și nuanțări.



Prepararea bazei

Asigurați-vă că suprafața de decorat este solidă, consistentă, uscată și fără praf, murdărie, eflorescențe, mușci, alge etc. Îndepărtați mecanic toate vopselele pe bază de tempera și var, precum și posibilele părți detașabile ale tratamentelor de vopsire anterioare. În cazul în care suprafețele de decorat prezintă un strat de degradare datorat prezenței de pete și de murdărie persistentă de diverse tipuri, se recomandă, înainte de a interveni cu ciclul de decorare, tratarea acestora cu soluție detergentă pentru curățarea suprafețelor murale ACTIVE ONE. În funcție de starea de degradare, tratamentul de curățare se poate repeta de mai multe ori executând în plus o acțiune mecanică de periere. În cazul unor suporturi deosebit de neregulate, cu asperități și cu discontinuități, se recomandă ca în prealabil să se aplice o făcuială armată de uniformizare folosind un material de netezire precum grundul ecologic S 605 și o rețea din fibră de sticlă rezistentă la alcalii, de exemplu FASSANET 160. Acest procedeu este recomandat intens pentru prevenirea și combaterea unei posibile formări de microfisuri în grund, care ar putea afecta estetica elegantului finisaj. Pe suprafețele murale externe pregătite corespunzător, aplicați fondul de fixare pe bază de apă FS 412 urmat de vopseaua SKIN 432 în două straturi, de culoarea prevăzută.

Pe suprafețele murale interioare pregătite corespunzător, aplicați grundul de fixare MIKROS 001 din microemulsie cu putere de pătrundere ridicată, urmat de două straturi de vopsea LV 207 VELVET de culoarea prevăzută.

Aplicarea

DESIDERI VELO se diluează cu apă în proporție de la 60% până la 80%.

DESIDERI VELO se aplică cu pensula normală sau lată și, ulterior, se lucrează cu gletiera sau mănua din burete executând mișcări circulare pentru a recrea un efect nuanțat și umbrat. Se poate obține un efect mai uniform trecând cu buretele gol peste material în faza de uscare. În zonele în care este necesară reluarea, aplicați întotdeauna în mod „proaspăt-pe-proaspăt” pentru a evita orice defect estetic. În funcție de tipul de instrument utilizat, de metodologia de aplicare adoptată și de procentul de diluare a produsului, se pot obține efecte estetice diferite. Din acest motiv, rezultatul final depinde de efectul decorativ pe care dorește să îl obțină decoratorul, în funcție de propriile preferințe artistice. Astfel, indicațiile privind modalitățile de lucru au doar rol indicativ și nu limitează nenumăratele opțiuni de aplicare, care țin de viziunea artistică și decorativă a decoratorilor.

Pastilele care alcătuiesc paleta de culori DESIDERI VELO (VAR 521-07/2016) au fost obținute prin aplicarea unui singur strat de produs; aplicarea unui al doilea strat conferă un rezultat estetic și cromatic mai intens și uniform.

Percepția vizuală a culorii nuanței alese este influențată de modul de aplicare utilizat.

Avertismente

- Produs recomandat pentru un utilizator expert.
- Consultați întotdeauna fișa tehnică de securitate înainte de folosire.
- Purtați mănuși și îmbrăcăminte de protecție și, în caz de contact cu pielea, spălați cu apă și săpun din abundență.
- În timpul utilizării, aerisiți bine spațiile, iar pentru curățarea instrumentelor, folosiți apă.
- Eliminarea recipientului/produsului trebuie să se efectueze potrivit reglementării la nivel național.
- Preluati tot materialul necesar executării lucrării din același lot sau, dacă este cazul, amestecați materialele din loturi diferite între ele înainte de a începe lucrul.
- Nu aplicați la temperaturi mai mici de +10°C sau mai mari de +30°C și cu o umiditate relativă mai mare de 75%.
- Evitați să aplicați pe suprafețele expuse la soare și în prezența unui vânt puternic.
- Aplicați DESIDERI VELO doar pe suporturi maturate și uscate.
- Nu aplicați pe suprafețe umede și/sau în perioadele mai reci.
- Fațadele exterioare decorate cu DESIDERI VELO în timpul aplicării și în zilele de uscare următoare trebuie să fie protejate de ploaie, de toate precipitațiile, de umezeala aferentă din atmosferă și de ceață, fiindcă pot să apară dungi, pete, diferențe de culori etc. Întărirea produsului DESIDERI VELO-E este finală după aproximativ 3 zile, la +20°C.
- Deși produsul DESIDERI VELO are o formulă pe bază de materiale de înaltă calitate, nu se poate garanta absența în timp a proliferării microorganismelor pe fațadele decorate, din cauza numărului ridicat de specii prezente în natură, a diferitelor condiții termo-higrometrice și a expunerii.
- Este bine să se efectueze întotdeauna o probă prealabilă de aderență pe grundul specific.
- Pentru a obține un efect mai uniform, mai ales în cazul nuanțelor închise, utilizați grundul SKIN 432 sau LV 207 VELVET într-o tonalitate mai deschisă decât aceea din gama DESIDERI VELO.

- Dezvoltarea nuanței este puternic influențată de tipul de lucrare, de suport și de diluare, prin urmare nuanțele din paletă au doar rol indicativ.
- O diluare eronată a materialului modifică spălarea produsului înrăutățind caracteristicile tehnice ale acestuia.
- Informațiile din această fișă tehnică se bazează pe cunoștințele noastre dobândite și pe experiențele tehnice și practicile acumulate. Specificațiile tehnice se referă la caracteristicile medii ale produsului de bază și sunt determinate în condiții de laborator controlate. Variabilitatea materiilor prime naturale și a materiilor prime disponibile în comerț, precum și colorarea produsului, pot duce la ușoare abateri în ceea ce privește valorile raportate, culoarea și efectele estetice obținute. Prin urmare, este necesar ca utilizatorul/cumpărătorul să verifice personal, înainte de instalare, dacă produsul este adecvat pentru utilizarea preconizată, în special atunci când loturi diferite ale aceluiași material sunt utilizate la aceeași lucrare/pe același șantier (ceea ce nu este recomandat în conformitate cu punctul 6 din instrucțiunile de față).

DESIDERI VELO trebuie să fie utilizat în stare originală fără a adăuga alte materiale.

Păstrare

A se feri de îngheț. A se păstra la temperaturi peste +5°C și sub +35°C. Materialul are un termen de valabilitate de 12 luni dacă este depozitat într-un loc răcoros și uscat, ferit de surse de căldură și de lumina directă a soarelui, în ambalajul original nedeteriorat.

Odată ce produsul a expirat, acesta trebuie eliminat în conformitate cu reglementările în vigoare.

Calitate

DESIDERI VELO este supus unui control riguros și constant în laboratoarele noastre. Materiile prime folosite sunt atent selectate și controlate.

Informatii Tehnice

Greutate specifică (EN ISO 2811-1)	aprox. 1,00 kg/l
Randament (**)	20-25 m ² /l la un strat
Permeabilitate la apă lichidă (EN 1062-1)	Clasa W3, scăzută ($w_{24} \leq 0,1 \text{ kg/m}^2\text{h}^{0.5}$)
Grad de transmisie a vaporilor de apă (EN 1062-1)	Clasa V1, ridicată ($S_d < 0,14 \text{ m}$)
(**) Valorile referitoare la randamentul de acoperire au un rol indicativ în cazul aplicării cu pensula, gletiera și buretele; acestea pot varia și în funcție de tipul și asperitatea suportului. Referitor la nuanța aleasă, pentru a determina aceste valori este bine să efectuați în prealabil o probă pe suportul specific.	
Valoare limită UE pentru conținutul de VOC (Directiva 2004/42/CE)	Cat. A/I, BA: COV max 200 g/l; COV bază neutră < 1 g/l; COV produs colorat < 15 g/l
* Clasă de emisii a produsului conform Decretului Republicii Franceze din 19 aprilie 2011	Clasă de emisii a produsului în baza de nuanțe neutre: clasa A+

Informațiile de mai sus se referă la testele de laborator; în aplicațiile practice pe șantier aceste informații pot varia în funcție de condițiile de punere în aplicare. În orice caz, utilizatorul trebuie să verifice adecvarea produsului la utilizarea prevăzută, asumându-și orice responsabilitate pentru utilizarea sa. Fassa își rezervă dreptul de a efectua modificări tehnice fără o notificare prealabilă.

Specificațiile tehnice referitoare la utilizarea produselor Fassa Bortolo într-un mediu structural sau de protecție împotriva incendiilor vor avea caracter oficial doar dacă sunt furnizate de departamentul de „Asistență tehnică” și „Cercetare, dezvoltare și sistem de calitate” al companiei Fassa Bortolo. Dacă aveți nevoie, contactați serviciul de asistență tehnică din țara dumneavoastră (IT: area.technica@fassabortolo.com, ES: asistencia.technica@fassabortolo.com, PT: asistencia.technica@fassabortolo.com, FR: bureau.technique@fassabortolo.fr, UK: technical.assistance@fassabortolo.com).

Reamintim că produsele de mai sus trebuie să fie evaluate de către persoana autorizată însărcinată, conform reglementărilor legale.