

GYPSOFILLER

FISA TEHNICA

Chit pastă utilizabil imediat pentru gips-carton



Interioare



Ambalaj din plastic



Spatula de metal



Trafalet

Compoziție

GYPSOFILLER este o dispersie apoasă pe bază de rășini sintetice și materiale de umplură selectate.

Furnizarea

- Ambalaje de 10 kg și 25 kg

Utilizare

GYPSOFILLER este un produs specific pentru tratarea rosturilor cu bandă de armare. Pe lângă tratarea rosturilor, este de asemenea potrivit pentru netezirea panourilor de gips-carton până la suprafața completă. De asemenea, se utilizează pe substraturi precum tencuiala și cărămida.

Prepararea bazei

Suprafața care urmează să fie tratată trebuie să fie uscată, stabilă, netedă și curată. Plăcile de rigips trebuie să fie bine fixate pe structura metalică. Nu trebuie să existe praf în rosturi și pe toată suprafața care urmează să fie tratată cu GYPSOFILLER.

Aplicarea

Produsul poate fi aplicat cu spatula, gletiera, mistria sau trafaletul. Folosiți întotdeauna unelte curate. Nu aplicați grosimi mai mari de 1 mm. Pentru tratarea rosturilor dintre plăci, spatule de 10 până la 15 cm. Întindeți banda de armare în amestec utilizând spatula și acoperiți-o cu un nou strat de glet. După uscarea completă (durează între 24 și 48 de ore, în funcție de condițiile termo-higrometrice), acoperiți rostul cu un strat de finisare pe o lățime totală de aproximativ 30 cm. Pentru aplicarea cu trafaletul, produsul trebuie diluat cu 5% apă și amestecat cu un mixer mecanic până când se obține un amestec omogen. Apoi întindeți produsul pe suprafață în cruce, folosind un trafalet special care să permită încărcarea corectă și uniformă a amestecului pe substrat. Immediat după aplicare, neteziți produsul cu un șpaclu lat și neted.

Avertismente

- Produs pentru uz profesional.
- Aplicați materialul numai atunci când nu apar modificări dimensionale ale plăcilor de rigips din cauza schimbărilor de umiditate sau de temperatură.
- În cazul în care se aplică pe tencuială, aceasta trebuie să fie întărită și uscată. Eventualele urme de ulei, grăsime, ceară etc. trebuie să fie îndepărtate în prealabil.
- Temperaturile ambiante ale grundului și gletului trebuie să fie cuprinse între +5°C și +30°C.
- Aerisiți corespunzător încăperile după aplicare, până la uscarea lor completă evitând schimbările mari de temperatură când încălziți spațiile.
- Vopselele, placajele și tapiseriile trebuie să se aplice numai după uscarea completă a gletului.
- Produs destinat exclusiv utilizării în interior.

Păstrare

A se feri de îngheț. A se feri de temperaturile ridicate și de lumina directă a soarelui. Dacă materialul este înmagazinat în spații corespunzătoare, în ambalajul original închis, acesta are o durată de 12 luni. Odată ce produsul a expirat, acesta trebuie eliminat în conformitate cu reglementările în vigoare.

Calitate

GYPSOFILLER este supus unui control riguros și constant în laboratoarele noastre. Materiile prime folosite sunt atent selectate și controlate.

Informatii Tehnice

Greutate specifică	aprox. 1,8 kg/l
Consum	în funcție de tipul, grosimea și adâncimea rosturilor; în medie, o găleată de 25 kg poate trata aproximativ 55 m ² de suprafață
Granulometrie	< 0,2 mm
Culoare	alb
Tipologie	materialul se întărește prin uscare la aer
Timp de uscare	aprox. 24/48 de ore, în funcție de grosimea stratului, de temperatura și de umiditatea aerului
Reacție la foc (EN 13501-1)	Clasa A2-S1, d0
În conformitate cu standardul UNI EN 13963	3A

Informațiile de mai sus se referă la testele de laborator; în aplicațiile practice pe șantier aceste informații pot varia în funcție de condițiile de punere în aplicare. În orice caz, utilizatorul trebuie să verifice adecvarea produsului la utilizarea prevăzută, asumându-și orice responsabilitate pentru utilizarea sa. Fassa își rezervă dreptul de a efectua modificări tehnice fără o notificare prealabilă.

Specificațiile tehnice referitoare la utilizarea produselor Fassa Bortolo într-un mediu structural sau de protecție împotriva incendiilor vor avea caracter oficial doar dacă sunt furnizate de departamentul de „Asistență tehnică” și „Cercetare, dezvoltare și sistem de calitate” al companiei Fassa Bortolo. Dacă aveți nevoie, contactați serviciul de asistență tehnică din țara dumneavoastră (IT: area.tecnica@fassabortolo.com, ES: asistencia.tecnica@fassabortolo.com, PT: assistencia.tecnica@fassabortolo.com, FR: bureau.technique@fassabortolo.fr, UK: technical.assistance@fassabortolo.com).

Reamintim că produsele de mai sus trebuie să fie evaluate de către persoana autorizată însărcinată, conform reglementărilor legale.