

MB 60 COLORATA

FISA TEHNICA

Mortar colorat pentru pereți la vedere pe bază de var și ghips, pentru spații interioare și exterioare



Interioare/Exterioare



Sac



Manual

Compoziție

MB 60 COLORATA este un mortar uscat gata preparat pentru zidărie aparentă, alcătuit din var hidratat, liant hidraulic, pigmenți coloranți naturali speciali, nisipuri clasificate și materiale hidrofuge.

Furnizarea

- În saci speciali cu protecție împotriva umidității de aprox. 25 kg

Utilizare

MB 60 COLORATA este utilizat ca mortar pentru zidărie aparentă, unde este necesară o culoare specială. Diferențele de nuanță și neuniformitatea culorii sunt o caracteristică specifică a produsului, datorată caracterului natural al substanțelor utilizate, și depind de condițiile de uscare a produsului.

Folosire

Adăugați apă curată în proporție de 21-23% și amestecați în betonieră sau, în cazul unor cantități mici, cu agitator mecanic. Timpul de amestec nu trebuie să depășească 3 minute. Mortarul amestecat trebuie să fie aplicat în decurs de 2 ore.

Avertismente

- Produs pentru uz profesional.
- Consultați întotdeauna fișa tehnică de securitate înainte de folosire.
- Mortarul proaspăt trebuie protejat de ger și de o uscare rapidă. Se recomandă temperatura de +8°C ca valoare minimă pentru aplicarea și întărirea corectă a mortarului. Sub această valoare, priza ar întârzi în mod excesiv, iar la o temperatură sub 0°C, mortarul proaspăt sau care nu s-a întărit complet ar fi expus la acțiunea distrugătoare a înghețului. În plus, întărirea liantului la temperaturi scăzute și umiditate ambientală ridicată determină apariția unor pete albicioase pe mortar, mai mult sau mai puțin intense.
- Având în vedere natura materiilor prime folosite (nisipuri naturale), nu se poate garanta o uniformitate de culoare între loturile diferite de material. Se recomandă, așadar, să se obțină materialul necesar executării lucrării din același lot.
- Se recomandă ca modul și timpul de amestec, precum și procentul de apă pentru amestec să fie menținute constante: variațiile acestor parametri pot cauza diferențe de culoare a produsului.
- Diferențele condiții de uscare a produsului pot provoca uneori variații ale nuanței culorii.

MB 60 COLORATA trebuie să fie utilizat în stare originală fără a adăuga alte materiale.

Păstrare

Materialul, dacă este înmagazinat în spații uscate pe palete de lemn, se păstrează cel puțin 12 luni. Odată ce produsul a expirat, acesta trebuie eliminat în conformitate cu reglementările în vigoare.

Calitate

MB 60 COLORATA beneficiază de controale constante și atente în laboratoarele noastre. Materiile prime folosite sunt atent selectate și controlate.

Informatii Tehnice

Greutatea specifica a prafului	aprox. 1.400 kg/m ³
Granulometrie	< 1,5 mm
Grosime minima	10 mm
Apa de amestec	21-23%
Randament	aprox. 16 chintale de mortar uscat pentru a obține 1.000 litri de mortar umed (cu 1 sac de 25 kg se obțin aprox. 15,5 l de mortar umed)
Densitate mortar întărit (EN 1015-10)	aprox. 1.800 kg/m ³
Resistenta la presare la 28 zile (EN 1015-11)	> 10 N/mm ²
Modul de elasticitate la 28 zile	aprox. 8.000 N/mm ²
Factor de rezistență la difuzia vaporilor (EN 1745)	μ = aprox. 14
Coeeficient de absorbție a apei prin capilaritate (EN 1015-18)	$c \leq 0,30 \text{ kg/m}^2 \cdot \text{min}^{0,5}$
Indice de radioactivitate (UNI 10797/1999)	$I = 0,05 \pm 0,01$
Clasificare conform EN 998-2	M10

Informatiile de mai sus se refera la testele de laborator; in aplicatiile practice pe santier aceste informatii pot varia in functie de conditiile de punere in aplicare. In orice caz, utilizatorul trebuie sa verifice adecvarea produsului la utilizarea prevazuta, asumandu-si orice responsabilitate pentru utilizarea sa. Fassa isi rezerva dreptul de a efectua modificari tehnice fara o notificare prealabila.

Specificatiile tehnice referitoare la utilizarea produselor Fassa Bortolo într-un mediu structural sau de protecție împotriva incendiilor vor avea caracter oficial doar dacă sunt furnizate de departamentul de „Asistență tehnică” și „Cercetare, dezvoltare și sistem de calitate” al companiei Fassa Bortolo. Dacă aveți nevoie, contactați serviciul de asistență tehnică din țara dumneavoastră (IT: area.technica@fassabortolo.com, ES: asistencia.tecnica@fassabortolo.com, PT: asistencia.tecnica@fassabortolo.com, FR: bureau.technique@fassabortolo.fr, UK: technical.assistance@fassabortolo.com).

Reamintim că produsele de mai sus trebuie să fie evaluate de către persoana autorizată însărcinată, conform reglementărilor legale.