

# FEEL METAL ALUR SATIN

## FISA TEHNICA

Email alchidic uretanizat, antirugină, satinat



Interioare/Exterioare



Ambalaj metalic



Pensulă



Trafalet

### Compoziție

FEEL METAL ALUR SATIN, un email pe bază de rășini alchidice uretanizate, caracterizat prin ușurința de aplicare, detensionare bună, rezistență optimă la abraziune și zgâriere, cu proprietăți anticorozive ridicate.

### Furnizarea

- Cutii a câte 2 bucăți de 2,5 l și cutii a câte 6 bucăți de 0,75 l
- Nuanțe care pot fi obținute cu sistemul de nuanțare Fassa

### Utilizare

FEEL METAL ALUR SATIN se aplică în exterior și în interior, pe substraturi feroase tratate și netratate, precum și pe artefacte din lemn pregătite în prealabil, care nu sunt în contact direct cu apa sau solul. De asemenea, potrivit pentru aplicarea pe suporturi din aliaje ușoare și PVC pregătite corespunzător.

### Prepararea bazei

#### SUPRAFAȚĂ FEROASĂ NOUĂ

- Îndepărtați toate urmele de rugină și calamină prin sablare sau periere energetică.
- Degresați suprafața cu un diluant adecvat.
- Suprafața trebuie să fie uscată, curată, fără urme de ulei, grăsimi, rugină și calamină.
- Pe o suprafață deosebit de deteriorată sau atunci când este necesar un ciclu cu caracteristici ridicate de protecție împotriva coroziunii, aplicați un strat de inhibitor de rugină FEEL METAL OXI.
- Înainte de a aplica FEEL METAL ALUR SATIN, așteptați ca tratamentul anterior să se usuce complet.

#### SUPRAFAȚĂ FEROASĂ DEJA VOPSITĂ

- Îndepărtați orice părți neaderente ale tratamentelor de vopsire anterioare.
- Îndepărtați complet toate urmele de rugină prin periere sau sablare.
- Suprafața trebuie să fie uscată, curată, fără urme de ulei, grăsimi sau rugină.
- Pe o suprafață deosebit de deteriorată sau atunci când este necesar un ciclu cu caracteristici ridicate de protecție împotriva coroziunii, aplicați un strat de inhibitor de rugină FEEL METAL OXI.
- Înainte de a aplica FEEL METAL ALUR SATIN, așteptați ca tratamentul anterior să se usuce complet.

#### SUPRAFAȚĂ DIN ALIAJ UȘOR

- Îndepărtați orice urmă de oxidare și reziduurile de prelucrare prin mijloace manuale sau mecanice.
- Degresați suprafața cu un diluant adecvat.
- Înnăspriți suprafața prin șlefuire ușoară.
- Suprafața trebuie să fie uscată, curată și lipsită de urme de ulei și grăsimi.
- Tratați suprafața cu FEEL METAL ADHERENCE.
- Înainte de a aplica FEEL METAL ALUR SATIN, așteptați ca tratamentul anterior să se usuce complet.

**SUPRAFAȚĂ DIN PVC**

- Degresați suprafața cu un diluant adecvat.
- Înnăspriți suprafața prin șlefuire ușoară.
- Suprafața trebuie să fie uscată, curată și lipsită de urme de ulei și grăsime.
- Tratați suprafața cu FEEL METAL ADHERENCE.
- Înainte de a aplica FEEL METAL ALUR SATIN, așteptați ca tratamentul anterior să se usuce complet.

**LEMN NOU:**

- Îndepărtați orice urmă de rășină cu un diluant adecvat.
- Umpleți imperfecțiunile cu un glet sintetic adecvat.
- Se recomandă să șlefuiți suprafața și să îndepărtați praful și reziduurile de prelucrare.
- Suprafața trebuie să fie uscată (conținut de umiditate mai mic de 15%), curată, fără urme de ulei, ceară sau grăsime.
- Tratați suprafața cu FEEL WOOD BASITE.
- Înainte de a aplica FEEL METAL ALUR SATIN, așteptați ca tratamentul anterior să se usuce complet.

**LEMN DEJA VOPSIT:**

- Îndepărtați orice părți neaderente ale tratamentelor de vopsire anterioare.
- Umpleți imperfecțiunile cu un glet sintetic adecvat.
- Șlefuiți suprafața pentru a o face mai aspră și pentru a îndepărta praful și reziduurile de prelucrare.
- Suprafața trebuie să fie uscată (conținut de umiditate mai mic de 15%), curată, fără urme de ulei, ceară sau grăsime.
- Dacă este necesar, tratați suprafața cu FEEL WOOD BASITE.
- Înainte de a aplica FEEL METAL ALUR SATIN, așteptați ca tratamentul anterior să se usuce complet.

**Aplicarea**

Amestecați produsul până la obținerea unei culori și consistențe uniforme. FEEL METAL ALUR SATIN poate fi diluat până la 6% din volum cu terebentină sau diluant sintetic. Aplicați produsul FEEL METAL ALUR SATIN cu o pensulă sau cu o rolă, distanțând cele două straturi cu cel puțin 14-16 de ore.

**Avertismente**

- Consultați fișa de siguranță înainte de folosire.
- În timpul utilizării, aerisiți bine spațiile.
- Purtați mănuși și îmbrăcăminte de protecție.
- Eliminarea recipientului/produsului trebuie să se efectueze potrivit reglementării la nivel național.
- Uneltele trebuie curățate imediat după utilizare cu terebentină sau diluant sintetic.
- Retrageți tot materialul necesar executării lucrării într-o singură livrare.
- Pentru aplicarea și uscarea produsului, temperatura mediului ambiant și a substratului trebuie să fie între 5 și 30°C, iar umiditatea relativă nu trebuie să depășească 85%.
- Înainte de a aplica FEEL METAL ALUR SATIN pe lemn, asigurați-vă că umiditatea din substrat nu depășește 15%.
- Aplicat în interior în culori deschise (alb și nuanțe pastelate), în încăperi slab luminate sau fără iluminare, produsul poate prezenta un fenomen de îngălbenire tipic produselor alchidice.
- Evitați aplicarea pe suprafețe expuse la lumina directă a soarelui sau la vânt puternic.
- Nu aplicați în condiții climatice nefavorabile sau în cazul în care există condens la suprafață.
- Timpii de uscare sunt influențați de condițiile climatice mediu.
- Umiditatea ridicată din mediu și grosimile excesive pot întârzia întărirea peliculei aplicate.
- Protejați suprafețele care nu trebuie să fie tratate (de ex., sticlă, ceramică, pietre naturale, mobile etc.) folosind învelișuri corespunzătoare pentru a evita pătrunderea ireversibilă a acestora.
- Informațiile din această fișă tehnică se bazează pe cunoștințele noastre dobândite și pe experiențele tehnice și practicile acumulate. Specificațiile tehnice se referă la caracteristicile medii ale produsului de bază și sunt determinate în condiții de laborator controlate. Variabilitatea materiilor prime naturale și a materiilor prime disponibile în comerț, precum și colorarea produsului, pot duce la ușoare abateri în ceea ce privește valorile raportate, culoarea și efectele estetice obținute. Prin urmare, este necesar ca utilizatorul/cumpărătorul să verifice personal, înainte de instalare, dacă produsul este adecvat pentru utilizarea preconizată, în special atunci când loturi diferite ale aceluiași material sunt utilizate la aceeași lucrare/pe același șantier (ceea ce nu este recomandat în conformitate cu punctul 6 din instrucțiunile de față).

**FEEL METAL ALUR SATIN trebuie să fie utilizat în stare originală, fără adăugarea altor materiale, cu excepția unui diluant adecvat de diluare.**

## Păstrare

Dacă materialul este depozitat corespunzător într-un loc răcoros și uscat, în ambalajul original intact, protejat de îngheț și de surse de căldură, ar trebui să fie utilizat în termen de 24 de luni. Odată ce produsul a expirat, acesta trebuie eliminat în conformitate cu reglementările în vigoare.

## Calitate

FEEL METAL ALUR SATIN este supus unui control riguros și constant în laboratoarele noastre. Materiile prime folosite sunt atent selectate și controlate.

## Informatii Tehnice

Aspectul peliculei uscate	30-40 GU la 60°, satinat
Greutate specifica	între 1-1,30 kg/l (în funcție de nuanță)
Randament practic orientativ	aprox. 7-9 m <sup>2</sup> /l (2 straturi) (rata de acoperire se calculează la grosimea recomandată pe suprafețe plane și regulate)
Grosimi recomandate	50-60 μm în stare uscată care se pot obține în două straturi
Vascozitate	30- 40" Cupa ISO-DIN 8
Uscare cu aer (20°C - 65% UR)	30- 45 minute, nu mai atrage praful din aer
	3-4 ore, la atingere
	24 de ore, în profunzime
Posibilitate revopsire	așteptați 14-16 ore între cele două aplicări
Valoare limită UE pentru conținutul de VOC (Directiva 2004/42/CE)	Cat. A/i, BS: COV max. 500 g/l COV produs <750 g/l
Datele sunt identificate la temperatura de 20°C.	

Informațiile de mai sus se referă la testele de laborator; în aplicațiile practice pe șantier aceste informații pot varia în funcție de condițiile de punere în aplicare. În orice caz, utilizatorul trebuie să verifice adecvarea produsului la utilizarea prevăzută, asumându-și orice responsabilitate pentru utilizarea sa. Fassa își rezervă dreptul de a efectua modificări tehnice fără o notificare prealabilă.

Specificațiile tehnice referitoare la utilizarea produselor Fassa Bortolo într-un mediu structural sau de protecție împotriva incendiilor vor avea caracter oficial doar dacă sunt furnizate de departamentul de „Asistență tehnică” și „Cercetare, dezvoltare și sistem de calitate” al companiei Fassa Bortolo. Dacă aveți nevoie, contactați serviciul de asistență tehnică din țara dumneavoastră (IT: area.technica@fassabortolo.com, ES: asistencia.tecnica@fassabortolo.com, PT: assistencia.tecnica@fassabortolo.com, FR: bureau.technique@fassabortolo.fr, UK: technical.assistance@fassabortolo.com).

Reamintim că produsele de mai sus trebuie să fie evaluate de către persoana autorizată însărcinată, conform reglementărilor legale.