

FA 249

FISA TEHNICA

Fixativ pentru sisteme acrilice



Interioare/Exterioare



Ambalaj din plastic



Trafalet



Pensulă



Compoziție

FA 249 este o dispersie apoasă de copolimeri acrilici în emulsie apoasă rezistentă la alcalii și aditivi specifici care îi îmbunătățesc aplicabilitatea.

Furnizarea

- Ambalaje de 16 l, 5 l și cutii de câte 12 articole de 1 l

Utilizare

FA 249 este un produs foarte compatibil cu tencuieli pe bază de var-ciment și se utilizează atât la interior, cât și la exterior ca material de izolare, fixare sau de stabilizare a grundului înainte de aplicarea produselor de finisare din gama SISTEMA ACRILICO și ACRIL-SILOSSANICO, fie acestea vopsele sau acoperire.

Prepararea bazei

În cazul suprafețelor murale noi, înainte de aplicarea fixativului FA 249, așteptați cel puțin 28 de zile de la realizarea suportului. Eventualele urme de ulei, grăsime, ceară etc. trebuie să fie îndepărtate în prealabil. Suportul trebuie să fie consistent, uscat, fără praf, murdărie etc. În prezența unor vopsele vechi, inegale sau aplicate în multe straturi, eliminați părțile decojite și care nu sunt perfect fixate cu ajutorul unui raclor sau prin periere.

Aplicarea

Aplicați FA 249 cu pensula sau cu trafaletul, fiind deosebit de atenți să întindeți produsul în mod uniform și evitând formarea de scurgeri.

Diluarea vopselei FA 249 cu apă: o parte de FA 249 trebuie să fie diluată cu 6-8 părți de apă.

Diluarea FA 249 variază în funcție de tipul de absorbție al suportului și este întotdeauna recomandabil să o testați printr-o încercare de aplicare prealabilă pe suportul specific.

Înainte de a aplica vopsele sau materiale de acoperire, așteptați întotdeauna 6-8 ore de la aplicarea fixativului.

Avertismente

- Produs recomandat pentru un utilizator expert.
- Consultați întotdeauna fișa tehnică și de siguranță înainte de folosire.
- Purtați mănuși și îmbrăcăminte de protecție și, în caz de contact cu pielea, spălați cu apă și săpun din abundență.
- În timpul utilizării, aerisiți bine spațiile, iar pentru curățarea instrumentelor, folosiți apă.
- Eliminarea recipientului/produsului trebuie să se efectueze potrivit reglementării la nivel național.
- Retrageți tot materialul necesar executării lucrării într-o singură livrare.
- Nu aplicați la temperaturi mai mici de +5°C sau mai mari de +30°C și cu o umiditate relativă mai mare de 75%.
- Evitați să aplicați pe suprafețele expuse la soare și în prezența unui vânt puternic.
- Aplicați FA 249 doar pe suporturi acclimatizate și uscate.
- Nu aplicați în cazul creșterii umezelii.
- O diluare eronată a materialului modifică spălarea produsului înrăutățind caracteristicile tehnice ale acestuia.
- Informațiile din această fișă tehnică se bazează pe cunoștințele noastre dobândite și pe experiențele tehnice și practicile acumulate. Specificațiile tehnice se referă la caracteristicile medii ale produsului de bază și sunt determinate în condiții de laborator controlate. Variabilitatea materiilor prime naturale și a materiilor prime disponibile în comerț poate duce la ușoare abateri ale valorilor raportate. Prin urmare, este necesar ca utilizatorul/cumpărătorul să verifice personal, înainte de instalare, dacă produsul este adecvat pentru utilizarea preconizată, în special atunci când loturi diferite ale aceluiași material sunt utilizate la aceeași lucrare/pe același șantier (ceea ce nu este recomandat în conformitate cu punctul 6 din instrucțiunile de față).

FA 249 trebuie utilizat în stare inițială, fara a adauga alte materiale, cu exceptia diluarii cu apa.

Păstrare

A se feri de îngheț. A se păstra la temperaturi peste +5°C și sub +35°C. Materialul are un termen de valabilitate de 12 luni dacă este depozitat într-un loc răcoros și uscat, ferit de surse de căldură și de lumina directă a soarelui, în ambalajul original nedeteriorat.

Odată ce produsul a expirat, acesta trebuie eliminat în conformitate cu reglementările în vigoare.

Calitate

FA 249 este supus unui control riguros și constant în laboratoarele noastre. Materiile prime folosite sunt atent selectate și controlate.

Informatii Tehnice

Greutate specifică (EN ISO 2811-1)	aprox. 1 kg/l
Consum (**)	aprox. 30-50 g/m ² (0,03-0,05 l/m ²)
Randament (**)	aprox. 25 m ² /l
(**) Valorile sunt raportate la produsul aplicat pe suporturi netede și cu putere de absorbție medie; se recomandă identificarea acestora printr-o probă prealabilă pe suportul specific.	
Este disponibil Acordul Tehnic European ETA pentru utilizarea produsului în sisteme de izolare termică externă a clădirilor.	
Este disponibil Certificatul BBA.	
Valoare limită UE pentru conținutul de VOC (Directiva 2004/42/CE)	Categoria A/h, SBA: COV max 30 g/l COV maxim produs < 30 g/l

Informațiile de mai sus se referă la testele de laborator; în aplicațiile practice pe șantier aceste informații pot varia în funcție de condițiile de punere în aplicare. În orice caz, utilizatorul trebuie să verifice adecvarea produsului la utilizarea prevăzută, asumându-și orice responsabilitate pentru utilizarea sa. Fassa își rezervă dreptul de a efectua modificări tehnice fără o notificare prealabilă.

Specificațiile tehnice referitoare la utilizarea produselor Fassa Bortolo într-un mediu structural sau de protecție împotriva incendiilor vor avea caracter oficial doar dacă sunt furnizate de departamentul de „Asistență tehnică” și „Cercetare, dezvoltare și sistem de calitate” al companiei Fassa Bortolo. Dacă aveți nevoie, contactați serviciul de asistență tehnică din țara dumneavoastră (IT: area.technica@fassabortolo.com, ES: asistencia.tecnica@fassabortolo.com, PT: assistencia.tecnica@fassabortolo.com, FR: bureau.technique@fassabortolo.fr, UK: technical.assistance@fassabortolo.com).

Reamintim că produsele de mai sus trebuie să fie evaluate de către persoana autorizată însărcinată, conform reglementărilor legale.