

SCAGLIOLA

FISA TEHNICA

Tencuială și uniformizare pe bază de ghips cu aplicare manuală



Interioare



Sac



Spatula de metal

Compoziție

SCAGLIOLA este un produs pe bază de gips emidrat de înaltă puritate, cu priză controlată.

Furnizarea

- În saci speciali cu protecție împotriva umidității de aprox. 25 kg

Utilizare

SCAGLIOLA se utilizează ca strat de netezire sau ca strat de bază, aplicat în mai multe straturi succesive.

Prepararea bazei

Peretele nu trebuie să conțină praf, murdărie, eflorescențe etc. Eventualele urme de ulei, grăsimi, ceară etc. trebuie să fie îndepărtate în prealabil.

Folosire

SCAGLIOLA este un produs care se frământă prin turnare, puțin câte puțin, în apa din recipientul pentru mortar până la absorbția sa totală, lăsându-l să se satureze și reamestecând doar partea care se folosește imediat.

a) Folosit ca tencuială, SCAGLIOLA se întinde pe perete sau pe tavan la grosimea dorită de cel puțin 5 mm, în mai multe straturi, cu ajutorul mistriei de lemn; după aproximativ o jumătate de oră, trebuie îndepărtate imperfecțiunile de suprafață cu șpaclu de tip american și apoi se reaplică produs pe suprafață.

b) Folosit ca material de netezire, SCAGLIOLA trebuie aplicat la o grosime de cel puțin 3 mm, ținând cont de faptul că, la grosimi mai mici, lucrabilitatea este redusă considerabil, mai ales dacă suprafața de suport este uscată.

Avertismente

- SCAGLIOLA se aplică direct pe suport, fără a se utiliza tencuieli de vreun anumit fel.
- Tencuiala proaspătă trebuie să fie protejată de îngheț și de o uscare rapidă. În mod normal, se recomandă o temperatură de +5°C ca valoare minimă pentru aplicarea și întărirea bună a grundului. Sub această valoare, priza ar întârzia în mod excesiv, iar la o temperatură sub 0°C, grundul proaspăt sau care nu s-a întărit complet ar fi expus la acțiunea distrugătoare a înghețului.
- A nu se aplica la temperaturi mai mari de +35°C.
- Vopselele trebuie aplicate numai după uscarea completă și acclimatizarea tencuielii.
- După aplicare, este necesar să aerisiți corespunzător încăperile până la uscarea completă, evitând diferențele puternice de temperatură la încălzirea camerelor.
- Nu efectuați operațiuni de netezire atunci când montați materiale de acoperire ceramice.

SCAGLIOLA trebuie să fie utilizat în stare originală fără a adăuga alte materiale.

Păstrare

Pastrati la loc uscat pentru o perioada de maxim 12 luni. Odată ce produsul a expirat, acesta trebuie eliminat în conformitate cu reglementările în vigoare.

Calitate

SCAGLIOLA beneficiază de controale constante și atente în laboratoarele noastre. Materiile prime folosite sunt atent selectate și controlate.

Informatii Tehnice

Greutatea specifica a prafului	aprox. 650 kg/m ³
Densitate tencuială întărită	aprox. 1.100 kg/m ³
Granulometrie	< 0,3 mm
Randament	aprox. 10 kg/m ² cu grosime de 10 mm
Apa de amestec	aprox. 75%
Timp de priză finală	nu mai puțin de 1 oră
Rezistenta la compresiune la 28 zile	4 N/mm ²
Rezistenta la flexiune la 28 zile	2 N/mm ²
Modul de elasticitate la 28 zile	3.500 N/mm ²
Factor de rezistență la difuzia vaporilor	μ = aprox. 7
Reacție la foc (EN 13501-1)	Clasa A1
În conformitate cu standardul EN 13279-1	B1-20-2

Informatiile de mai sus se refera la testele de laborator; în aplicatiile practice pe santier aceste informatii pot varia în functie de conditiile de punere în aplicare. În orice caz, utilizatorul trebuie sa verifice adecvarea produsului la utilizarea prevazuta, asumandu-si orice responsabilitate pentru utilizarea sa. Fassa isi rezerva dreptul de a efectua modificari tehnice fara o notificare prealabila.

Specificatiile tehnice referitoare la utilizarea produselor Fassa Bortolo într-un mediu structural sau de protecție împotriva incendiilor vor avea caracter oficial doar dacă sunt furnizate de departamentul de „Asistență tehnică” și „Cercetare, dezvoltare și sistem de calitate” al companiei Fassa Bortolo. Dacă aveți nevoie, contactați serviciul de asistență tehnică din țara dumneavoastră (IT: area.technica@fassabortolo.com, ES: asistencia.tecnica@fassabortolo.com, PT: asistencia.tecnica@fassabortolo.com, FR: bureau.technique@fassabortolo.fr, UK: technical.assistance@fassabortolo.com).

Reamintim că produsele de mai sus trebuie să fie evaluate de către persoana autorizată însărcinată, conform reglementărilor legale.