

FEEL METAL OXI

FISA TEHNICA

Material antirugină sintetic pe bază de fosfat de zinc



Interioare/Exterioare



Ambalaj metalic



Pensulă



Trafalet



Pompă

Compoziție

FEEL METAL OXI este un grund sintetic monocomponent pe bază de rășini alchidice cu adaos de fosfat de zinc.

Furnizarea

- Cutii a câte 2 bucăți de 2,5 l și cutii a câte 6 bucăți de 0,75 l
- Culori: gri

Utilizare

FEEL METAL OXI este un grund antirugină cu uscare la aer, cu aderență excelentă pe feronerie exterioară și interioară, potrivit pentru întreținere și tâmplărie generală, care poate fi vopsit cu emailuri sintetice FEEL METAL ALUR pe bază de solvenți sau cu emailuri sintetice FEEL TOUCH pe bază de apă.

Prepararea bazei

SUPRAFAȚĂ FEROASĂ NOUĂ

- Îndepărtați toate urmele de rugină și calamină prin sablare sau periere energetică.
- Degresați suprafața cu un diluant adecvat.
- Suprafața trebuie să fie uscată, curată, fără urme de ulei, grăsime, rugină și calamină.

SUPRAFAȚĂ FEROASĂ DEJA VOPSITĂ

- Îndepărtați orice părți neaderente ale tratamentelor de vopsire anterioare.
- Îndepărtați complet toate urmele de rugină prin periere sau sablare.
- Suprafața trebuie să fie uscată, curată, fără urme de ulei, grăsime sau rugină.

Aplicarea

Amestecați produsul până la obținerea unei culori și consistențe uniforme. FEEL METAL OXI poate fi diluat cu terebentină în proporție de 10% din volum pentru aplicare cu pensula sau cu rola, iar pentru aplicare prin pulverizare, poate fi diluat cu diluant sintetic în proporție de 20-25% din volum. Aplicați produsul FEEL METAL OXI cu o pensulă, rolă sau aerograf mixat cu aer (duză Ø 1,4-1,7 mm / presiune 2,5-3,5 bar) la un interval de cel puțin 18-24 de ore între cele două straturi. Finisajul decorativ va fi obținut după 18-24 de ore cu FEEL METAL ALUR, email pe bază de solvent. Atunci când utilizați emailul pe bază de apă FEEL TOUCH, așteptați câteva zile pentru a permite solvenților să se evapore complet.

Avertismente

- Consultați fișa de siguranță înainte de folosire.
- În timpul utilizării, aerisiți bine spațiile.
- Purtați mănuși și îmbrăcăminte de protecție.
- Eliminarea recipientului/produsului trebuie să se efectueze potrivit reglementării la nivel național.
- Uneltele trebuie curățate imediat după utilizare cu terbenină sau diluant sintetic.
- Retrageți tot materialul necesar executării lucrării într-o singură livrare.
- Pentru aplicarea și uscarea produsului, temperatura mediului ambiant și a substratului trebuie să fie între 5 și 30°C, iar umiditatea relativă nu trebuie să depășească 85%.
- Evitați aplicarea pe suprafețe expuse la lumina directă a soarelui sau la vânt puternic.
- Nu aplicați în condiții climatice nefavorabile sau în cazul în care există condens la suprafață.
- Timpii de uscare sunt influențați de condițiile climatice mediu.
- Umiditatea ridicată din mediu și grosimile excesive pot întârzia întărirea peliculei aplicate.
- Protejați suprafețele care nu trebuie să fie tratate (de ex., sticlă, ceramică, pietre naturale, mobile etc.) folosind învelișuri corespunzătoare pentru a evita pătarea ireversibilă a acestora.
- Informațiile din această fișă tehnică se bazează pe cunoștințele noastre dobândite și pe experiențele tehnice și practicile acumulate. Specificațiile tehnice se referă la caracteristicile medii ale produsului de bază și sunt determinate în condiții de laborator controlate. Variabilitatea materiilor prime naturale și a materiilor prime disponibile în comerț, precum și colorarea produsului, pot duce la ușoare abateri în ceea ce privește valorile raportate, culoarea și efectele estetice obținute. Prin urmare, este necesar ca utilizatorul/cumpărătorul să verifice personal, înainte de instalare, dacă produsul este adecvat pentru utilizarea preconizată, în special atunci când loturi diferite ale aceluiași material sunt utilizate la aceeași lucrare/pe același șantier (ceea ce nu este recomandat în conformitate cu punctul 6 din instrucțiunile de față).

FEEL METAL OXI trebuie să fie utilizat în stare originală, fără adăugarea altor materiale, cu excepția unui diluant adecvat de diluare.

Păstrare

Dacă materialul este depozitat corespunzător într-un loc răcoros și uscat, în ambalajul original intact, protejat de îngheț și de surse de căldură, ar trebui să fie utilizat în termen de 24 de luni. Odată ce produsul a expirat, acesta trebuie eliminat în conformitate cu reglementările în vigoare.

Calitate

FEEL METAL OXI este supus unui control riguros și constant în laboratoarele noastre. Materiile prime folosite sunt atent selectate și controlate.

Informatii Tehnice

Aspectul peliculei uscate	opac
Greutate specifica	aprox. 1,52 kg/l
Randament practic orientativ	aprox. 6-7 m ² /l (2 straturi) (rata de acoperire se calculează la grosimea recomandată pe suprafețe plane și regulate)
Grosimi recomandate	70 - 80 μm uscați
Vascozitate	2.000-5.000 mPa.s (Brookfield RVT rpm 20 s 4)
Uscare cu aer (20°C - 65% UR)	30 minute, nu mai atrage praful din aer
	2 ore, prin atingere
	24 de ore, în profunzime
Possibilitate revopsire	după 18-24 de ore cu smălțuri sintetice după câteva zile cu smălț pe bază de apă (așteptați până când solventul s-a evaporat complet)
Valoare limită UE pentru conținutul de VOC (Directiva 2004/42/CE)	Cat. A/i, BS: COV max. 500 g/l COV produs <750 g/l
Datele sunt identificate la temperatura de 20°C.	

Informațiile de mai sus se referă la testele de laborator; în aplicațiile practice pe șantier aceste informații pot varia în funcție de condițiile de punere în aplicare. În orice caz, utilizatorul trebuie să verifice adecvarea produsului la utilizarea prevăzută, asumându-și orice responsabilitate pentru utilizarea sa. Fassa își rezervă dreptul de a efectua modificări tehnice fără o notificare prealabilă.

Specificațiile tehnice referitoare la utilizarea produselor Fassa Bortolo într-un mediu structural sau de protecție împotriva incendiilor vor avea caracter oficial doar dacă sunt furnizate de departamentul de „Asistență tehnică” și „Cercetare, dezvoltare și sistem de calitate” al companiei Fassa Bortolo. Dacă aveți nevoie, contactați serviciul de asistență tehnică din țara dumneavoastră (IT: area.technica@fassabortolo.com, ES: asistencia.technica@fassabortolo.com, PT: assistencia.technica@fassabortolo.com, FR: bureau.technique@fassabortolo.fr, UK: technical.assistance@fassabortolo.com).

Reamintim că produsele de mai sus trebuie să fie evaluate de către persoana autorizată însărcinată, conform reglementărilor legale.