

FASSAFLOOR PRIMERTEK ULTRA

FISA TEHNICA

Promotor de aderență monocomponent pe bază de rășini acrilice, pentru aplicarea de adezivi pe bază de ciment și fățuială pe substraturi netede, pentru utilizare în spații de interior și exterior.



Interioare



Acoperire pardoseală spații interioare/exterioare



Ambalaj din plastic



Trafalet



Pensulă

Avantaje

- Pentru suprafețe interioare și exterioare
- Utilizabil imediat
- Aplicare ușoară
- Aderență excelentă pe diferite substraturi
- Nu conține solvenți

Compoziție

FASSAFLOOR PRIMERTEK ULTRA este o amorsă monocomponentă pe bază de apă, fără solvenți, gata de utilizare, alcătuită din rășini acrilice, nisipuri selectate și aditivi specifici pentru îmbunătățirea prelucrării și aderenței.

Furnizarea

- Recipiente de aprox. 10 kg

Utilizare

FASSAFLOOR PRIMERTEK ULTRA este un promotor de aderență pentru utilizare pe substraturi precum beton, piatră, ceramică, pereți și pardoseli pentru interior și exterior. Este un produs de culoare gri gata de utilizare, care poate fi aplicat cu pensula sau cu trafaletul.

FASSAFLOOR PRIMERTEK ULTRA este potrivit pentru pregătirea suprafețelor în vederea aplicării ulterioare a adezivilor pe bază de ciment pentru ceramică, masticuri de autonivelare în strat subțire și fățuieților pe bază de ciment. Substraturile pe care se utilizează cel mai frecvent acest produs sunt suprafețele de interior și de exterior netede și neabsorbante, cum ar fi plăcile ceramice, placarea cu piatră naturală sau substraturile din beton, după o pregătire adecvată.

Poate fi utilizat numai în interior pe parchet, placaj marin, lemn stratificat și materiale compozite din lemn cu absorbție redusă de apă și stabilitate.

Prepararea bazei

Suprafața de aplicare trebuie să fie maturată, nedeteriorată, uscată și fără umezeală ascendentă, stabilă și rezistentă din punct de vedere mecanic. Eventualele urme de ulei, grăsime, ceară etc. trebuie să fie îndepărtate în prealabil.

În lucrările de suprapunere pe acoperiri din ceramică sau piatră naturală, îndepărtați elementele care se desprind și compensați golurile cu GAPER 3.30 sau cu produse adecvate; în cazul unor substraturi deosebit de lucioase și slab absorbante, recomandăm abraziunea mecanică cu aspirarea și curățarea ulterioară a suprafeței pentru a facilita aplicarea FASSAFLOOR PRIMERTEK ULTRA.

Beton

Substratul trebuie să fie pregătit în prealabil prin abraziune mecanică pentru a îndepărta urmele de murdărie, părțile fărâmițate, ancrasările, urmele de vopsea, suspensiile de ciment sau alți contaminanți care pot compromite aderența.

Suprafețe din lemn (numai în interior fără umiditate ascendentă)

Pentru aplicarea peste o pardoseală stabilă existentă, efectuați o mapare atentă pentru a verifica dacă pardoseala este bine aderentă la substrat. Pentru instalarea pe panouri din placaj marin, plăci aglomerate sau alte tipuri de panouri, verificați stabilitatea și rigiditatea substratului și asigurați o fixare mecanică adecvată a panourilor. Vopseaua sau tratamentele de protecție trebuie îndepărtate prin abraziune mecanică, cu aspirare ulterioară și curățare temeinică a suprafeței.

Pentru o aplicație corectă, se recomandă consultarea documentației tehnice a fiecărui produs de mai sus.

Aplicarea

FASSAFLOOR PRIMERTEK ULTRA trebuie agitat înainte de utilizare, astfel încât nisipul care s-ar fi putut depune pe fundul ambalajului să fie adus în stare de suspensie. Aplicați produsul pe suprafața care urmează să fie tratată cu o rolă sau o pensulă, într-un singur strat până la acoperirea completă; odată uscat, adică după aproximativ 60 de minute, în funcție de condițiile ambientale și de gradul de absorbție al suportului, puteți trece la etapa următoare.

Uneltele pot fi curățate cu apă atunci când produsul este încă proaspăt; odată ce FASSAFLOOR PRIMERTEK ULTRA s-a întărit, această operațiune devine mai dificilă și trebuie efectuată mecanic sau cu alcool.

Închideți ambalajul de FASSAFLOOR PRIMERTEK ULTRA care v-a rămas, astfel încât să poată fi reutilizat în aplicații ulterioare.

Avertismente

- Produs pentru uz profesional
- Consultați întotdeauna fișa tehnică de securitate înainte de folosire.
- Agitați FASSAFLOOR PRIMERTEK ULTRA înainte de utilizare.
- Purtați mănuși și îmbrăcăminte de protecție și, în caz de contact cu pielea, spălați cu apă și săpun din abundență.
- Aerișiți bine încăperile în timpul utilizării.
- Pentru curățarea instrumentelor după utilizare, folosiți apă.
- Purtați mănuși și îmbrăcăminte de protecție și, în caz de contact, spălați-vă pe piele cu apă și săpun din abundență.
- Utilizați FASSAFLOOR PRIMERTEK ULTRA la temperaturi cuprinse între 5°C și 35°C; nu aplicați FASSAFLOOR PRIMERTEK ULTRA pe substraturi cu temperaturi ridicate sau mai mici de 5°C.
- Nu aplicați FASSAFLOOR PRIMERTEK ULTRA pe suprafețe cu rouă sau stagnare de apă.
- Nu aplicați FASSAFLOOR PRIMERTEK ULTRA în caz de ploaie iminentă.
- Nu utilizați FASSAFLOOR PRIMERTEK ULTRA pe suprafețe care sunt scufundate continuu în apă, cum ar fi rezervoare, piscine, canale.
- Nu aplicați FASSAFLOOR PRIMERTEK ULTRA pe substraturi cu umiditate capilară.
- Eliminați recipientul/produsul conform legislației din țara în care se utilizează produsul.

FASSAFLOOR PRIMERTEK ULTRA trebuie să fie utilizat în stare originală fără a adăuga alte materiale.

Norme de siguranță

Consultați întotdeauna fișa tehnică de securitate, care redă parametrii fizici, toxicologici și alte date referitoare la siguranța lucrătorilor.

FASSAFLOOR PRIMERTEK ULTRA trebuie să fie utilizat numai în scopurile și modurile prevăzute și este destinat doar pentru utilizări profesionale.

Păstrare

A se feri de îngheț. Materialul, dacă este înmagazinat în spații corespunzătoare, în ambalajul original, are o durată de 12 luni. Odată ce produsul a expirat, acesta trebuie eliminat în conformitate cu reglementările în vigoare.

Calitate

FASSAFLOOR PRIMERTEK ULTRA este supus unui control riguros și constant în laboratoarele noastre. Materiile prime folosite sunt atent selectate și controlate.

Informatii Tehnice

Culoare	Gri
Greutate specifica	ca. 1,450 kg/l
pH	8-9
Rest uscat	aprox. 70%
Randament	aprox. 200-300 g/m ²
Timpul de așteptare înainte de lucrările ulterioare	aprox. 1 oră la 20°C și 65% U.R. (când produsul este uscat la atingere)
Clasă de emisii a produsului conform Decretului Republicii Franceze din 19 aprilie 2011	Clasă A+
Valoare limită UE pentru conținutul de VOC (Directiva 2004/42/CE)	Cat. A/g, BA: COV maxim 30 g/l COV produs <30 g/l

Informațiile de mai sus se referă la testele de laborator; în aplicațiile practice pe șantier aceste informații pot varia în funcție de condițiile de punere în aplicare. În orice caz, utilizatorul trebuie să verifice adecvarea produsului la utilizarea prevăzută, asumându-și orice responsabilitate pentru utilizarea sa. Fassa își rezervă dreptul de a efectua modificări tehnice fără o notificare prealabilă.

Specificațiile tehnice referitoare la utilizarea produselor Fassa Bortolo într-un mediu structural sau de protecție împotriva incendiilor vor avea caracter oficial doar dacă sunt furnizate de departamentul de „Asistență tehnică” și „Cercetare, dezvoltare și sistem de calitate” al companiei Fassa Bortolo. Dacă aveți nevoie, contactați serviciul de asistență tehnică din țara dumneavoastră (IT: area.tecnica@fassabortolo.com, ES: asistencia.tecnica@fassabortolo.com, PT: assistencia.tecnica@fassabortolo.com, FR: bureau.technique@fassabortolo.fr, UK: technical.assistance@fassabortolo.com).

Reamintim că produsele de mai sus trebuie să fie evaluate de către persoana autorizată însărcinată, conform reglementărilor legale.