

FASSAJOINT 1H

FISA TEHNICA

Stuc pentru ghips-carton



IACG-453-01-03-2024



Interioare



Sac



Spatula de metal

Compoziție

FASSAJOINT 1H este un produs preamestecat compus din ghips, făină de rocă și aditivi specifici pentru îmbunătățirea prelucrabilității și a aderenței.

Furnizarea

- În saci speciali cu protecție împotriva umidității de aprox. 5 și 10 kg

Utilizare

FASSAJOINT 1H se utilizează pentru tratarea rosturilor rigips atunci când sunt prezente benzi de întărire. Se poate utiliza și pentru fătuiala completă a plăcilor de rigips și pentru mici reparații ale părților din ghips sau din rigips deteriorate.

Prepararea bazei

Suprafața trebuie să fie uscată, consistentă și fără urme de praf, murdărie, eflorescențe etc. Eventualele urme de ulei, grăsime, ceară etc. trebuie să fie îndepărtate în prealabil. Asigurați-vă că plăcile de rigips sunt fixate corespunzător. Suprafețele netede și neabsorbante trebuie să fie tratate în prealabil cu PAC 272; în schimb, suprafețele foarte absorbante trebuie să fie tratate cu PRIMER DG 74.

Folosire

Aplicați conținutul unui sac de 10 kg de FASSAJOINT 1H până la linia de apă în aproximativ 7,4 litri de apă curată (conținutul unui sac de 5 kg în aproximativ 3,7 litri) și amestecați manual sau cu agitator mecanic, având grijă să folosiți instrumente sau instrumente perfect curate, până când obțineți o pastă uniformă și fără cocoloașe. Lăsați pasta să se odihnească timp de 2-3 minute mai înainte de aplicare. Se lucrează cu spatulă, gletieră și mistrie. Nu folosiți material care se întărește și nu adăugați apă pentru a încerca să restabiliți consistența pierdută.

Tratați rosturile având grijă să cufundați banda de întărire specifică. Începutul întăririi depinde de condițiile de mediu și de puterea de absorbție a substratului. Resturile de material întărit din recipiente și de pe instrumentele folosite reduc timpul de lucrabilitate.

Avertismente

- Produs pentru uz profesional.
- Consultați întotdeauna fișa tehnică de securitate înainte de folosire.
- Produsul proaspăt trebuie protejat de îngheț și de uscare rapidă. În mod normal, o temperatură de + 5°C este recomandată ca valoare minimă pentru aplicarea și pentru întărirea corectă a produsului.
- Nu folosiți la temperaturi mai mari de +35°C;
- Vopselele, placajele, tapiseriile etc. trebuie să se aplice numai după uscarea completă și aclimatizarea produsului.
- După aplicare, este necesar să aerisiți corespunzător încăperile până la uscarea completă, evitând diferențele puternice de temperatură la încălzirea camerelor.

Păstrare

A se păstra într-un loc uscat pentru o perioadă de cel mult 9 luni. Odată ce produsul a expirat, acesta trebuie eliminat în conformitate cu reglementările în vigoare.

Calitate

FASSAJOINT 1H este supus unui control riguros și constant în laboratoarele noastre. Materiile prime folosite sunt atent selectate și controlate.

Informații Tehnice

Densitatea produsului întărit	aprox. 950 kg/m ³
Apa de amestec	aprox. 74%
Granulometrie	< 0,2 mm
Randament	aprox. 0,3-0,5 kg/m ² pentru fățuieli pe pereți și pereți falși din gips-carton
Restrângere	neglijabilă pentru aplicații în condiții normale
Durata prelucrării	aprox. 1 ora
Reacție la foc (EN 13501-1)	Clasa A1
În conformitate cu standardul UNI EN 13963	3B

Informațiile de mai sus se referă la testele de laborator; în aplicațiile practice pe șantier aceste informații pot varia în funcție de condițiile de punere în aplicare. În orice caz, utilizatorul trebuie să verifice adecvarea produsului la utilizarea prevăzută, asumându-și orice responsabilitate pentru utilizarea sa. Fassa își rezervă dreptul de a efectua modificări tehnice fără o notificare prealabilă.

Specificațiile tehnice referitoare la utilizarea produselor Fassa Bortolo într-un mediu structural sau de protecție împotriva incendiilor vor avea caracter oficial doar dacă sunt furnizate de departamentul de „Asistență tehnică” și „Cercetare, dezvoltare și sistem de calitate” al companiei Fassa Bortolo. Dacă aveți nevoie, contactați serviciul de asistență tehnică din țara dumneavoastră (IT: area.tecnica@fassabortolo.com, ES: asistencia.tecnica@fassabortolo.com, PT: asistencia.tecnica@fassabortolo.com, FR: bureau.technique@fassabortolo.fr, UK: technical.assistance@fassabortolo.com).

Reamintim că produsele de mai sus trebuie să fie evaluate de către persoana autorizată însărcinată, conform reglementărilor legale.