

FEEL UNIK

FISA TEHNICA

Amorsă de aderență anticorrosivă
universală pe bază de apă



Interioare/Exterioare



Ambalaj metalic



Pensulă



Trafalet



Pompă

Compoziție

FEEL UNIK este un grund pigmentat monocomponent pe bază de copolimeri acrilici special modificați în dispersie apoasă, cu adaos de pigmenți speciali care inhibă formarea ruginii.

Furnizarea

- Cutii a câte 2 bucăți de 2,5 l și cutii a câte 6 bucăți de 0,75 l
- Culori: alb și nuanțe care pot fi realizate cu sistemul de nuanțare ColorLife

Utilizare

FEEL UNIK este un grund ideal pentru ciclurile de vopsire cu FEEL TOUCH, un email pe bază de apă, atunci când este necesară o emisie redusă de solvenți. Se utilizează pe interior și exterior pe fier, tablă zincată, aliaj ușor și PVC, deoarece aderența sa ridicată garantează aderența straturilor de finisare ulterioare. De asemenea, poate fi utilizat ca grund pe suprafețele din lemn care nu sunt în contact direct cu apa și solul. Neadekvat pentru aplicații pe fontă.

Prepararea bazei

SUPRAFAȚĂ FEROASĂ NOUĂ

- Îndepărtați toate urmele de rugină și calamină prin sablare sau periere energetică.
- Degresați suprafața cu un diluant adecvat.
- Suprafața trebuie să fie uscată, curată, fără urme de ulei, grăsime, rugină și calamină.

SUPRAFAȚĂ FEROASĂ DEJA VOPSITĂ

- Îndepărtați orice părți neaderente ale tratamentelor de vopsire anterioare.
- Îndepărtați complet toate urmele de rugină prin periere sau sablare.
- Suprafața trebuie să fie uscată, curată, fără urme de ulei, grăsime sau rugină.

SUPRAFAȚĂ DIN TABLĂ GALVANIZATĂ ȘI ALIAJ UȘOR

- Îndepărtați orice urmă de oxidare și reziduurile de prelucrare prin mijloace manuale sau mecanice.
- Degresați suprafața cu un diluant adecvat.
- Suprafața trebuie să fie uscată, curată și lipsită de urme de ulei și grăsime.

SUPRAFAȚĂ DIN PVC

- Degresați suprafața cu un diluant adecvat.
- Îndăspriți suprafața prin șlefuire ușoară.
- Suprafața trebuie să fie uscată, curată și lipsită de urme de ulei și grăsime.

LEMN NOU:

- Îndepărtați orice urmă de rășină cu un diluant adecvat.
- Umpleți imperfecțiunile cu un glet sintetic adecvat.
- Se recomandă să șlefuiți suprafața și să îndepărtați praful și reziduurile de prelucrare.
- Suprafața trebuie să fie uscată (conținut de umiditate mai mic de 15%), curată, fără urme de ulei, ceară sau grăsime.
- Aplicați pe suprafață un strat de agent de impregnare transparent FEEL WOOD WET.

**LEMN DEJA VOPSIT:**

- Îndepărtați orice părți neaderente ale tratamentelor de vopsire anterioare.
- Umpleți imperfecțiunile cu un glet sintetic adecvat.
- Șlefuiți suprafața și îndepărtați praful și reziduurile de prelucrare.
- Suprafața trebuie să fie uscată (conținut de umiditate mai mic de 15%), curată, fără urme de ulei, ceară sau grăsime.

Aplicarea

Amestecați produsul până la obținerea unei culori și consistențe uniforme. FEEL UNIK poate fi diluat cu apă până la 5% din volum pentru aplicare cu pensula sau cu rola, și între 10% și 15% din volum pentru aplicare prin pulverizare. Aplicați FEEL UNIK cu o pensulă, cu o rolă sau cu un pulverizator, la un interval de cel puțin 4 ore între cele două straturi. Finisajul decorativ poate fi obținut după 4 ore cu un email pe bază de apă, cum ar fi FEEL TOUCH.

Avertismente

- Produs recomandat pentru un utilizator expert.
- Consultați fișa de siguranță înainte de folosire.
- În timpul utilizării, aerisiți bine spațiile, iar pentru curățarea instrumentelor, folosiți apă.
- Purtați mănuși și îmbrăcăminte de protecție și, în caz de contact cu pielea, spălați cu apă și săpun din abundență.
- Eliminarea recipientului/produsului trebuie să se efectueze potrivit reglementării la nivel național.
- Retrageți tot materialul necesar executării lucrării într-o singură livrare.
- Nu aplicați la temperaturi mai mici de +5°C sau mai mari de +30°C și cu o umiditate relativă mai mare de 75%.
- FEEL UNIK nu este adecvat pentru aplicații pe suporturi din fontă.
- Înainte de a aplica FEEL UNIK pe lemn, asigurați-vă că conținutul de umiditate al substratului nu depășește 15%.
- Trebuie efectuate teste preliminare pentru a verifica dacă lemnul este bogat în tanin, deoarece pot apărea colorații și/sau îngălbeniri nedorite.
- Evitați aplicarea pe suprafețe expuse la lumina directă a soarelui sau la vânt puternic.
- Nu aplicați în condiții climatice nefavorabile sau în cazul în care există condens la suprafață.
- Aplicările externe trebuie să fie protejate de ploaie cel puțin 24 de ore și, în orice caz, până la uscarea completă.
- Timpii de uscare sunt influențați de condițiile climatice mediu.
- Umiditatea ridicată din mediu și grosimile excesive pot întârzia întărirea peliculei aplicate.
- Pentru obținerea unui efect omogen pe perete, evitați să folosiți mijloace de aplicare diferite pe aceeași suprafață (de exemplu, zone vopsite cu trafaletul și alte zone, cu pensula).
- Protejați suprafețele care nu trebuie să fie tratate (de ex., sticlă, ceramică, pietre naturale, mobile etc.) folosind învelișuri corespunzătoare pentru a evita pătrunderea ireversibilă a acestora. Orice stropi de produs trebuie îndepărtați imediat cu apă.
- Informațiile din această fișă tehnică se bazează pe cunoștințele noastre dobândite și pe experiențele tehnice și practicile acumulate. Specificațiile tehnice se referă la caracteristicile medii ale produsului de bază și sunt determinate în condiții de laborator controlate. Variabilitatea materiilor prime naturale și a materiilor prime disponibile în comerț, precum și colorarea produsului, pot duce la ușoare abateri în ceea ce privește valorile raportate, culoarea și efectele estetice obținute. Prin urmare, este necesar ca utilizatorul/cumpărătorul să verifice personal, înainte de instalare, dacă produsul este adecvat pentru utilizarea preconizată, în special atunci când loturi diferite ale aceluiași material sunt utilizate la aceeași lucrare/pe același șantier (ceea ce nu este recomandat în conformitate cu punctul 6 din instrucțiunile de față).

FEEL UNIK trebuie utilizat în stare initială, fără a adăuga alte materiale, cu excepția diluării cu apă.

Păstrare

A se feri de îngheț. Păstrați produsul înmagazinat la o temperatură cuprinsă între +5 și +35°C. Materialul are un termen de valabilitate de 18 luni dacă este depozitat într-un loc răcoros și uscat, ferit de surse de căldură și de lumina directă a soarelui, în ambalajul original nedeteriorat. Odată ce produsul a expirat, acesta trebuie eliminat în conformitate cu reglementările în vigoare.

Calitate

FEEL UNIK este supus unui control riguros și constant în laboratoarele noastre. Materiile prime folosite sunt atent selectate și controlate.

Informatii Tehnice

Aspectul peliculei uscate	opac
Greutate specifica	aprox. 1,22 kg/l
Randament practic orientativ	aprox. 5-6 m ² /l (2 straturi) (rata de acoperire se calculează la grosimea recomandată pe suprafețe plane și regulate)
Grosimi recomandate	50 - 60 μm uscați
Vascozitate	4.000-7.000 mPa.s Brookfield RVT rpm 20 s 4
Uscare cu aer (20°C - 65% UR)	15 minute, nu mai atrage praful din aer 30 minute, la atingere
Posibilitate revopsire	după 4 ore cu emailuri diluabile în apă, cum ar fi FEEL TOUCH
Valoare limită UE pentru conținutul de VOC (Directiva 2004/42/CE)	Cat. A/i, BA: COV max 140 g/l COV produs <140 g/l
Datele sunt identificate la temperatura de 20°C.	

Informațiile de mai sus se referă la testele de laborator; în aplicațiile practice pe șantier aceste informații pot varia în funcție de condițiile de punere în aplicare. În orice caz, utilizatorul trebuie să verifice adecvarea produsului la utilizarea prevăzută, asumându-și orice responsabilitate pentru utilizarea sa. Fassa își rezervă dreptul de a efectua modificări tehnice fără o notificare prealabilă.

Specificațiile tehnice referitoare la utilizarea produselor Fassa Bortolo într-un mediu structural sau de protecție împotriva incendiilor vor avea caracter oficial doar dacă sunt furnizate de departamentul de „Asistență tehnică” și „Cercetare, dezvoltare și sistem de calitate” al companiei Fassa Bortolo. Dacă aveți nevoie, contactați serviciul de asistență tehnică din țara dumneavoastră (IT: area.technica@fassabortolo.com, ES: asistencia.technica@fassabortolo.com, PT: asistencia.technica@fassabortolo.com, FR: bureau.technique@fassabortolo.fr, UK: technical.assistance@fassabortolo.com).

Reamintim că produsele de mai sus trebuie să fie evaluate de către persoana autorizată însărcinată, conform reglementărilor legale.