

ZL 25

FISA TEHNICA

Tencuială de uniformizare pe bază de var și ghips pentru interioare



Interioare



Manual



Sac



Spatula de metal

Compoziție

ZL 25 este un mortar uscat compus din var hidratat, ghips, făină de rocă și aditivi specifici pentru îmbunătățirea prelucrabilității și a adeziunii.

Furnizarea

- În saci speciali cu protecție împotriva umidității de aprox. 25 și 5 kg

Utilizare

ZL 25 se folosește ca ipsos de netezire pe tencuieli interioare pe bază de var și ghips; în cazul tencuielilor pe bază de var și ciment, acestea trebuie să fie suficient acclimatizate. În încăperile umede (băi, bucătării, garaj) trebuie să se evite folosirea materialului ZL 25; în acest caz se recomandă aplicarea tencuielilor pe bază de var și de ciment.

Prepararea bazei

Zidăria trebuie să fie uscată și fără praf, murdărie, eflorescențe etc. Eventualele urme de ulei, grăsime, ceară etc. trebuie să fie îndepărtate în prealabil.

Folosire

Turnați produsul în cantitatea corespunzătoare de apă curată (a se vedea Datele Tehnice) și amestecați manual sau, preferabil, cu agitator mecanic pentru a obține o substanță omogenă fără cocoloase. Lăsați pasta să se odihnească timp de 10-15 minute mai înainte de aplicare.

Aplicarea are loc cu spatula de metal și cu mișcări în sens orizontal și vertical. Următoarele aplicări trebuie să se efectueze înainte ca primul strat să se usuce complet. Grosimea materialului nu trebuie să depășească 3 mm.

Durata prelucrării

Mortarul, după amestecul cu apă, trebuie să se aplice în decurs de 1 oră. Începutul întăririi depinde de condițiile de mediu și de puterea de absorbție a substratului.

Avertismente

- Produs pentru uz profesional.
- Consultați întotdeauna fișa tehnică de securitate înainte de folosire.
- Produsul trebuie să fie aplicat pe suprafețe uscate cu o umiditate mai mică sau egală cu 2,5%.
- Uniformizarea proaspătă trebuie protejată de ger și de o uscare rapidă. În mod normal, se recomandă o temperatură de +5°C ca valoare minimă pentru aplicare și pentru o întărire bună a mortarului.
- Vopselele, tencuielile decorative, tapetul etc. trebuie aplicate numai după uscarea completă și aclimatizarea tencuielii.
- După aplicare, este necesar să aerisiți corespunzător încăperile până la uscarea completă, evitând diferențele puternice de temperatură la încălzirea camerelor.

ZL 25 trebuie să fie utilizat în stare originală fără a adăuga alte materiale.

Păstrare

Pastrati la loc uscat pentru o perioada de maxim 12 luni.

Calitate

ZL 25 este supus unui control riguros și constant în laboratoarele noastre. Materiile prime folosite sunt atent selectate și controlate.

Informații Tehnice

Granulometrie	< 0,1 mm
Apa de amestec	54-58%
Densitate tencuială întărită	aprox. 1.150 kg/m ³
Randament	aprox. 0,9 kg/m ² cu grosime de 1 mm
Durata de priză	aprox. 1,5 ore
Restrângere	neglijabilă pentru aplicații în condiții normale
Rezistență la compresiune (EN 13279- 2)	aprox. 3 N/mm ²
Coefficient de difuzie a vaporilor de apă	μ = aprox. 8
Reacție la foc (EN 13501-1)	Clasa A1
În conformitate cu standardul EN 13279-1	B3-20-2

Informațiile de mai sus se referă la testele de laborator; în aplicațiile practice pe șantier aceste informații pot varia în funcție de condițiile de punere în aplicare. În orice caz, utilizatorul trebuie să verifice adecvarea produsului la utilizarea prevăzută, asumându-și orice responsabilitate pentru utilizarea sa. Fassa își rezervă dreptul de a efectua modificări tehnice fără o notificare prealabilă.

Specificațiile tehnice referitoare la utilizarea produselor Fassa Bortolo într-un mediu structural sau de protecție împotriva incendiilor vor avea caracter oficial doar dacă sunt furnizate de departamentul de „Asistență tehnică” și „Cercetare, dezvoltare și sistem de calitate” al companiei Fassa Bortolo. Dacă aveți nevoie, contactați serviciul de asistență tehnică din țara dumneavoastră (IT: area.technica@fassabortolo.com, ES: asistencia.tecnica@fassabortolo.com, PT: asistencia.tecnica@fassabortolo.com, FR: bureau.technique@fassabortolo.fr, UK: technical.assistance@fassabortolo.com).

Reamintim că produsele de mai sus trebuie să fie evaluate de către persoana autorizată însărcinată, conform reglementărilor legale.