A 96 BUILDING

FISA TEHNICA

Adeziv-material de netezire pe bază de ciment, gri, pentru sisteme FASSATHERM®

CE EN 998-1

EN 998-1 GP-CSIV-W1



Exterioare

Sac

Siloz

Manual

Spatula de metal

Compoziție

A 96 BUILDING este un adeziv preamestecat pe bază de ciment Portland, nisipuri selectate și aditivi specifici pentru îmbunătățirea aplicării și a aderenței.

Furnizarea

- In saci speciali cu protectie impotriva umiditatii de aprox. 25 kg

Utilizare

A 96 BUILDING este utilizat în sistemele de termoizolare exterioară pentru lipirea și nivelarea plăcilor din EPS tăiate dintr-un bloc sau turnate, precum și a panourilor din lână minerală de rocă. Se utilizează, de asemenea, pentru gletuirea armată a suprafețelor din beton și pentru îngroparea capetelor armăturii.

Prepararea bazei

Suportul nu trebuie să conțină praf, murdărie etc. Eventualele urme de ulei, grăsime, ceară etc. trebuie să fie îndepărtate în prealabil.

Folosire

Vărsați produsul în cantitatea corespunzătoare de apă curată (indicată în Specificațiile tehnice) și amestecați manual sau cu agitator mecanic la viteză redusă, până când obțineți un amestec omogen, fără cocoloașe, de consistența dorită.
A 96 BUILDING poate fi amestecat și cu un mixer orizontal conectat direct la stația de siloz (cu cădere).
Pentru lipirea panourilor, aplicați produsul pe suprafața completă sau de-a lungul perimetrului și în puncte centrale, apoi dispuneți panourile în mod asimetric, având grijă să se potrivească perfect unele cu altele; în final, fixați-le mecanic cu dibluri.
Se rade suprafața prin înglobarea unei plase din fibră de sticlă rezistentă la alcalii, certificată conform EAD 040016-00-0404, având grijă să se suprapună cu cel puțin 10 cm în punctele de îmbinare.
Finisajul se realizează prin aplicarea unui înveliș din hidrosilicon, acrilic, acril-siloxan sau pe bază de silicați după cel puțin 2-3 săptămâni.

Avertismente

- Produs recomandat pentru un utilizator expert.
- Consultați întotdeauna fișa tehnică de securitate înainte de folosire.
- Adezivul proaspăt trebuie protejat de ger și de o uscare rapidă. Se recomandă o temperatură minimă de +5°C pentru buna aplicare și întărire a adezivului. La o temperatură mai mică, produsul ar face priză deosebit de lent, iar sub 0°C, produsul, încă proaspăt și neîntărit, ar fi supus acțiunii perturbatoare a gerului.
- Protejați produsul maturat cu un strat de acoperire sau finisaj adecvat.
- Consultanții noștri locali sunt la dispoziția dumneavoastră pentru a vă sugera metodologia cea mai potrivită de reducere a posibilelor inconveniente care decurg din specificitatea suportului.

A 96 BUILDING trebuie sa fie utilizat in stare originala fara a adauga alte materiale.

Fassa S.r.l. - Via Lazzaris, 3 - 31027 Spresiano (TV) - Italy - www.fassabortolo.com

Păstrare

Pastrati la loc uscat pentru o perioada de maxim 12 luni. Odată ce produsul a expirat, acesta trebuie eliminat în conformitate cu reglementările în vigoare.

Calitate

A 96 BUILDING este supus unui control riguros si constant in laboratoarele noastre. Materiile prime folosite sunt atent selectionate si controlate.

Informatii Tehnice

Greutatea specifica a prafului	aprox. 1.300 kg/m³
Grosime de netezire	3-5 mm
Granulometrie	< 0,6 mm
Apa de amestec	25-27 %
Rată de acoperire pentru netezire	aprox. 1,3 kg/m² per mm de grosime
Randament la lipire (suprafață completă sau perimetru și puncte centrale)	aprox. 3,5 - 6,5 kg/m²
Resistenta la presare la 28 zile (EN 1015-11)	≥ 10 N/mm²
Factor de rezistență la difuzia vaporilor (EN 1015-19)	μ=15 (valoare măsurată)
Coeficient de absorbție a apei prin capilaritate (EN 1015-18)	W_c1 (≤ 0,40 kg/m²·$min^{0,5}$)
Coeficient de conductivitate termica (EN 1745)	λ = 0,61 W/m·K (valoare tabelară)
În conformitate cu standardul EN 998-1	GP-CSIV-W1

Informatiile de mai sus se refera la testele de laborator; in aplicatiille practice pe santier aceste informatii pot varia in functie de conditiile de punere in aplicare. In orice caz, utilizatorul trebuie sa verifice adecvarea produsului la utilizarea prevazuta, asumandu-si orice responsabilitate pentru utilizarea sa. Fassa isi rezerva dreptul de a efectua modificari tehnice fara o notificare prealabila.

Specificațiile tehnice referitoare la utilizarea produselor Fassa Bortolo într-un mediu structural sau de protecție împotriva incendiilor vor avea caracter oficial doar dacă sunt furnizate de departamentul de „Asistență tehnică" și „Cercetare, dezvoltare și sistem de calitate" al companiei Fassa Bortolo. Dacă aveți nevoie, contactați serviciul de asistență tehnică din țara dumneavoastră (IT: area.tecnica@fassabortolo.com, ES: asistencia.tecnica@fassabortolo.com, PT: assistencia.tecnica@fassabortolo.com, FR: bureau.technique@fassabortolo.fr, UK: technical.assistance@fassabortolo.com).

Reamintim că produsele de mai sus trebuie să fie evaluate de către persoana autorizată însărcinată, conform reglementărilor legale.

Fassa S.r.l. - Via Lazzaris, 3 - 31027 Spresiano (TV) - Italy - www.fassabortolo.com