A 96 RESPHIRA

FISA TEHNICA

Adeziv-material de netezire cu greutate redusă, cu fibre, pe bază de var hidraulic natural NHL 3,5 și agregate speciale ușoare



Exterioare

Sac

Manual

Cu pulverizare

Spatula de metal

Compoziție

A 96 RESPHIRA este un adeziv-material de netezire preamestecat pe bază de var hidraulic natural NHL 3,5, nisipuri clasificate, fibre sintetice și aditivi specifici pentru îmbunătățirea lucrabilității și a aderării produsului pe plăcile izolatoare.

Furnizarea

- In saci speciali cu protectie impotriva umiditatii de aprox. 25 kg

Utilizare

A 96 RESPHIRA se utilizează pentru lipirea și nivelarea plăcilor de EPS RESPHIRA®, EPS, silicat de cal hidratat și lână de sticlă în sistemele de izolare termică exterioară.

Prepararea bazei

Suportul nu trebuie să conțină praf, murdărie etc. Eventualele urme de ulei, grăsime, ceară etc. trebuie să fie îndepărtate în prealabil.

Folosire

Turnați produsul în cantitatea corespunzătoare de apă curată (indicată în Datele tehnice) și amestecați manual sau cu agitator mecanic până când obțineți un amestec cu consistența dorită.
Pentru lipirea panourilor, aplicați produsul pe suprafața completă sau de-a lungul perimetrului și în puncte centrale, apoi dispuneți panourile în mod asimetric, având grijă să se potrivească perfect unele cu altele; în final, fixați-le mecanic cu dibluri.
Neteziți suprafața îngropând o plasă de fibră de sticlă rezistentă la alcalii cu certificare EAD 040016-00-0404, având grijă să o suprapuneți cu cel puțin 10 cm în punctele de îmbinare.
Ca fățuială, A 96 RESPHIRA poate fi aplicat și cu mașini de tencuit precum FASSA, PFT, PUTZKNECHT, TURBOSOL etc.
Finisajul se va realiza aplicând un strat de acoperire hidrosiliconic, acril-siloxanic sau pe bază de silicați după cel puțin 2/3 săptămâni.

Avertismente

- Produs pentru uz profesional.
- Consultați întotdeauna fișa tehnică de securitate înainte de folosire.
- Adezivul proaspăt trebuie protejat de ger și de o uscare rapidă. Se recomandă o temperatură minimă de +5°C pentru buna aplicare și întărire a adezivului. La o temperatură mai mică, produsul ar face priză deosebit de lent, iar sub 0°C, produsul, încă proaspăt și neîntărit, ar fi supus acțiunii perturbatoare a gerului.

A 96 RESPHIRA trebuie sa fie utilizat in stare originala fara a adauga alte materiale.

Fassa S.r.l. - Via Lazzaris, 3 - 31027 Spresiano (TV) - Italy - www.fassabortolo.com

Păstrare

Pastrati la loc uscat pentru o perioada de maxim 12 luni. Odată ce produsul a expirat, acesta trebuie eliminat în conformitate cu reglementările în vigoare.

Calitate

A 96 RESPHIRA este supus unui control riguros si constant in laboratoarele noastre. Materiile prime folosite sunt atent selectionate si controlate.

Informatii Tehnice

Greutatea specifica a prafului	aprox. 1.100 kg/m³
Grosime de netezire	5-6 mm
Granulometrie	< 1,4 mm
Apa de amestec	30,5-32,5%
Rată de acoperire pentru netezire	aprox. 1,2 kg/m² per mm de grosime
Randament pentru lipire (suprafață completă sau de-a lungul perimetrului și punctelor centrale)	3-5,8 kg/m²
Resistenta la presare la 28 zile (EN 1015-11)	≥ 3,5 N/mm²
Factor de rezistență la difuzia vaporilor (EN 1015-19)	μ = 12 (valoare măsurată)
Coeficient de absorbție a apei prin capilaritate (EN 1015-18)	W2 c ≤ 0,20 kg/m²·min^{0,5}
Coeficient de conductivitate termică	λ = 0,43 W/m·K (valoare tabelară)
În conformitate cu standardul EN 998-1	GP-CSIII-W2

Informatiile de mai sus se refera la testele de laborator; in aplicatiille practice pe santier aceste informatii pot varia in functie de conditiile de punere in aplicare. In orice caz, utilizatorul trebuie sa verifice adecvarea produsului la utilizarea prevazuta, asumandu-si orice responsabilitate pentru utilizarea sa. Fassa isi rezerva dreptul de a efectua modificari tehnice fara o notificare prealabila.

Specificațiile tehnice referitoare la utilizarea produselor Fassa Bortolo într-un mediu structural sau de protecție împotriva incendiilor vor avea caracter oficial doar dacă sunt furnizate de departamentul de „Asistență tehnică" și „Cercetare, dezvoltare și sistem de calitate" al companiei Fassa Bortolo. Dacă aveți nevoie, contactați serviciul de asistență tehnică din țara dumneavoastră (IT: area.tecnica@fassabortolo.com, ES: asistencia.tecnica@fassabortolo.com, PT: assistencia.tecnica@fassabortolo.com, FR: bureau.technique@fassabortolo.fr, UK: technical.assistance@fassabortolo.com).

Reamintim că produsele de mai sus trebuie să fie evaluate de către persoana autorizată însărcinată, conform reglementărilor legale.

Fassa S.r.l. - Via Lazzaris, 3 - 31027 Spresiano (TV) - Italy - www.fassabortolo.com