DESIDERI MINERALE

FISA TEHNICA

Finisaj decorativ opac, cu asperități și nuanțe satinate



Interioare

Ambalaj din plastic

Pensulă

Bidinea

Compoziție

DESIDERI MINERALE este un produs decorativ pentru spații de interior pe bază de polimeri în dispersie apoasă, pigmenți speciali perlați și nisipuri selectate.

Furnizarea

- Ambalaje de 5 l și cutii cu câte 6 bucăți de 1 l. În funcție de țara de destinație, este posibil ca unele formate de vânzare să nu fie disponibile
- Nuanțe care pot fi realizate cu sistemul de nuanțare ColorLife. Carte de culoare specifică

Utilizare

DESIDERI MINERALE poate fi aplicat pe tencuieli de finisare și materiale de netezire (pe bază de lianți hidraulici, var sau ghips), gips-carton sau pe suprafețe gata vopsite. Aceste suporturi trebuie să fie consistente, bine finisare și nivelate corespunzător. Pe suprafețele cu vopsele lavabile de tip organic, trebuie să se verifice în prealabil capacitatea de aderență pentru aplicarea produsului DESIDERI MINERALE.

Caracteristici

DESIDERI MINERALE este o vopsea decorativă opacă, aspră la atingere și ușor perlată, deosebit de indicată pentru decorarea spațiilor de interior, atât în stil clasic, cât și modern. Permite realizarea unor finisaje decorative cu aplicare simplă și rapidă, cu aspect opac și plăcut nuanțate.



Fassa S.r.l. - Via Lazzaris, 3 - 31027 Spresiano (TV) - Italy - www.fassabortolo.com

Prepararea bazei

Asigurați-vă că suprafața de decorat este solidă, consistentă, uscată și fără praf, murdărie, eflorescențe etc. Îndepărtați mecanic toate vopselele pe bază de tempera și var, precum și posibilele părți detașabile ale tratamentelor de vopsire anterioare. Suprafețele cu neregularități vor fi uniformizate cu chit pastă FAST 299. În cazul unor suporturi deosebit de neregulate, cu asperități și cu puncte discontinue, se recomandă ca înainte de aplicarea chitului pastă FAST 299, să se efectueze o fățuială prealabilă întărită în mod uniform cu material de netezire corespunzător de tip biotencuială de finisare S 605 și rețea din fibră de sticlă rezistentă la alcalii de tipul FASSANET 160. Acest procedeu este recomandat intens pentru prevenirea și combaterea unei posibile formări de microfisuri în grund, care ar putea afecta estetica elegantului finisaj. Pe suprafețele pregătite corespunzător, aplicați grundul de fixare MIKROS 001 din microemulsie cu putere de pătrundere ridicată, urmat de două straturi de grund de preparare PIGMENTO 013 sau, alternativ, FX 526. Alegerea grundului se efectuează în funcție de efectul dorit: pentru o umbrire mai intensă, se va utiliza PIGMENTO 013, iar pentru un efect mai uniform, FX 526.

Aplicarea

DESIDERI MINERALE este utilizabil imediat și poate fi diluat cu apă în proporție de maximum 5%.
În general, produsul se aplică cu pensula (bidinea sau pensulă lată), având grijă ca instrumentul să fie încrucișat în mod continuu pentru a distribui nisipurile din componență și a orienta pigmenții perlați până la obținerea efectului dorit. Rezultatul estetic final este influențat atât de granulația grundului (neted sau cu asperități), cât și de modalitatea de aplicare. DESIDERI MINERALE se aplică într-un singur strat (efect de contrast marcat). Aplicarea unui al doilea strat permite recrearea unui efect mai compact și uniform.

Pastilele care alcătuiesc paleta de culoare DESIDERI MINERALE (VAR 520-07/2016) au fost obținute prin aplicarea unui singur strat de produs; aplicarea unui al doilea strat conferă un rezultat estetic și cromatic mai intens și uniform.
Percepția vizuală a culorii nuanței alese este influențată de dispunerea pigmenților sidefii, care variază în funcție de modul de aplicare utilizat.

Avertismente

- Produs recomandat pentru un utilizator expert.
- Consultați întotdeauna fișa tehnică de securitate înainte de folosire.
- Purtați mănuși și îmbrăcăminte de protecție și, în caz de contact cu pielea, spălați cu apă și săpun din abundență.
- În timpul utilizării, aerisiți bine spațiile, iar pentru curățarea instrumentelor, folosiți apă.
- Apa utilizată pentru spălarea uneltelor și a eventualelor reziduuri de produs nu trebuie deversată în mediu sau eliminată în canalizarea menajeră. Eliminarea recipientului/produsului/apelor de spălare trebuie făcută conform reglementărilor naționale.
- Preluați materialul necesar pentru executarea lucrărilor din același stoc de marfă sau, dacă este cazul, amestecați materialele între ele înainte de a începe lucrarea.
- Nu aplicați la temperaturi mai mici de +10°C sau mai mari de +30°C și cu o umiditate relativă mai mare de 75%.
- Aplicați doar pe tencuieli aclimatizate și uscate.
- Este bine să se efectueze întotdeauna o probă prealabilă de aderență pe grundul specific.
- Nu aplicați pe pereți umezi și/sau în perioadele mai reci deoarece există posibilitatea de desprindere de pe tencuială.
- În timpul aplicării, evitați șocurile termice puternice cauzate de încălzirea spațiilor.
- Nu aplicați în cazul creșterii umezelii.
- Nuanțele care prevăd utilizarea unor vopsele organice, chiar dacă sunt aplicate pe suprafețe ale pereților interiori care nu sunt supuse iradierii luminoase directe naturale sau artificiale, ar putea suferi, prin natura lor, decolorări neuniforme.
- O diluare eronată a materialului modifică spălarea produsului înrăutățind caracteristicile tehnice ale acestuia.
- Atenție: proba de rezistență la periere umedă redată în specificațiile tehnice nu ia în considerare posibilele modificări ale aspectului, cum ar fi formarea de halouri sau de zone mai lucioase, și nu măsoară ușurința de eliminare a murdăriei, adică capacitatea de curățare a vopselei. În consecință, produsul DESIDERI MINERALE nu rezistă la solicitări abrazive superficiale fără a suferi o modificare a aspectului.
- Informațiile din această fișă tehnică se bazează pe cunoștințele noastre dobândite și pe experiențele tehnice și practicile acumulate. Specificațiile tehnice se referă la caracteristicile medii ale produsului de bază și sunt determinate în condiții de laborator controlate. Variabilitatea materiilor prime naturale și a materiilor prime disponibile în comerț, precum și colorarea produsului, pot duce la ușoare abateri în ceea ce privește valorile raportate, culoarea și efectele estetice obținute. Prin urmare, este necesar ca utilizatorul/cumpărătorul să verifice personal, înainte de instalare, dacă produsul este adecvat pentru utilizarea preconizată, în special atunci când loturi diferite ale aceluiași material sunt utilizate la aceeași lucrare/pe același șantier (ceea ce nu este recomandat în conformitate cu punctul 6 din instrucțiunile de față).

DESIDERI MINERALE trebuie sa fie utilizat in stare originala fara a adauga alte materiale.

Fassa S.r.l. - Via Lazzaris, 3 - 31027 Spresiano (TV) - Italy - www.fassabortolo.com

Păstrare

A se feri de inghet. A se pastra la temperaturi peste +5°C si sub +35°C. Materialul are un termen de valabilitate de 12 luni de la data de producție marcată pe etichetă dacă este depozitat într-un loc răcoros și uscat, ferit de surse de căldură și de lumina directă a soarelui, în ambalajul original nedeteriorat. Odată ce produsul a expirat, acesta trebuie eliminat în conformitate cu reglementările în vigoare.

Calitate

DESIDERI MINERALE este supus unui control riguros și constant în laboratoarele noastre. Materiile prime folosite sunt atent selectionate si controlate.

Informatii Tehnice

Greutate specifica (EN ISO 2811-1)	1,30 ± 0,05 kg/l
Randament (**)	7 - 10 m²/l aprox. pe strat
Rezistență la perierea umedă conform UNI EN 13300	Clasa 2
(**) Valorile de randament sunt raportate la produsul aplicat pe suporturi netede și cu putere de absorbție medie; se recomandă identificarea acestora printr-o probă prealabilă pe suportul specific, inclusiv în raport cu nuanța aleasă.	
Valoare limită UE pentru conținutul de VOC (Directiva 2004/42/CE)	Categoria A/l, BA: COV maxim 200 g/l; COV baze de nuanțare < 1 g/l; COV produs colorat < 15 g/l
* Clasă de emisii a produsului conform Decretului Republicii Franceze din 19 aprilie 2011	Clasă de emisii a produsului în versiunea albă: clasa A+

Informatiile de mai sus se refera la testele de laborator; in aplicatiille practice pe santier aceste informatii pot varia in functie de conditiile de punere in aplicare. In orice caz, utilizatorul trebuie sa verifice adecvarea produsului la utilizarea prevazuta, asumandu-si orice responsabilitate pentru utilizarea sa. Fassa isi rezerva dreptul de a efectua modificari tehnice fara o notificare prealabila.

Specificațiile tehnice referitoare la utilizarea produselor Fassa Bortolo într-un mediu structural sau de protecție împotriva incendiilor vor avea caracter oficial doar dacă sunt furnizate de departamentul de „Asistență tehnică" și „Cercetare, dezvoltare și sistem de calitate" al companiei Fassa Bortolo. Dacă aveți nevoie, contactați serviciul de asistență tehnică din țara dumneavoastră (IT: area.tecnica@fassabortolo.com, ES: asistencia.tecnica@fassabortolo.com, PT: assistencia.tecnica@fassabortolo.com, FR: bureau.technique@fassabortolo.fr, UK: technical.assistance@fassabortolo.com).

Reamintim că produsele de mai sus trebuie să fie evaluate de către persoana autorizată însărcinată, conform reglementărilor legale.

Fassa S.r.l. - Via Lazzaris, 3 - 31027 Spresiano (TV) - Italy - www.fassabortolo.com