FASSAFLOOR PRIMERTEK ULTRA

FISA TEHNICA

Promotor de aderență monocomponent pe bază de rășini acrilice, pentru aplicarea de adezivi pe bază de ciment și fățuială pe substraturi netede, pentru utilizare în spații de interior și exterior.



Interioare

Acoperire pardoseală spații interioare/ exterioare

Ambalaj din plastic

Trafalet

Pensulă

Avantaje

- Pentru suprafețe interioare și exterioare
- Utilizabil imediat
- Aplicare ușoară
- Aderență excelentă pe diferite substraturi
- Nu conține solvenți

Compoziție

FASSAFLOOR PRIMERTEK ULTRA este o amorsă monocomponentă pe bază de apă, fără solvenți, gata de utilizare, alcătuită din rășini acrilice, nisipuri selectate și aditivi specifici pentru îmbunătățirea prelucrării și aderenței.

Furnizarea

- Recipiente de aprox. 10 kg

Utilizare

FASSAFLOOR PRIMERTEK ULTRA este un promotor de aderență pentru utilizare pe substraturi precum beton, piatră, ceramică, pereți și pardoseli pentru interior și exterior și pe AQUAZIP BARRIER pentru instalarea ulterioară a plăcilor. Este un produs de culoare gri gata de utilizare, care poate fi aplicat cu pensula sau cu trafaletul.
FASSAFLOOR PRIMERTEK ULTRA este potrivit pentru pregătirea suprafețelor în vederea aplicării ulterioare a adezivilor pe bază de ciment pentru ceramică, masticuri de autonivelare în strat subțire și fățuielilor pe bază de ciment. Substraturile pe care se utilizează cel mai frecvent acest produs sunt suprafețele de interior și de exterior netede și neabsorbante, cum ar fi plăcile ceramice, placarea cu piatră naturală sau substraturile din beton, după o pregătire adecvată.
Poate fi utilizat numai în interior pe parchet, placaj marin, lemn stratificat și materiale compozite din lemn cu absorbție redusă de apă și stabilitate.

Fassa S.r.l. - Via Lazzaris, 3 - 31027 Spresiano (TV) - Italy - www.fassabortolo.com

Prepararea bazei

Suprafața de aplicare trebuie să fie maturată, nedeteriorată, uscată și fără umezeală ascendentă, stabilă și rezistentă din punct de vedere mecanic. Eventualele urme de ulei, grăsime, ceară etc. trebuie să fie îndepărtate în prealabil.
În lucrările de suprapunere pe acoperiri din ceramică sau piatră naturală, îndepărtați elementele care se desprind și compensați golurile cu GAPER 3.30 sau cu produse adecvate; în cazul unor substraturi deosebit de lucioase și slab absorbante, recomandăm abraziunea mecanică cu aspirarea și curățarea ulterioară a suprafeței pentru a facilita aplicarea FASSAFLOOR PRIMERTEK ULTRA.
Pentru utilizarea pe AQUAZIP BARRIER, suprafața trebuie să fie perfect uscată și curată, adică fără praf, uleiuri, ceară sau orice altă substanță care ar putea afecta aderența produsului.
Beton
Substratul trebuie să fie pregătit în prealabil prin abraziune mecanică pentru a îndepărta urmele de murdărie, părțile fărâmițate, ancrasările, urmele de vopsea, suspensiile de ciment sau alți contaminanți care pot compromite aderența.
Suprafețe din lemn (numai în interior fără umiditate ascendentă)
Pentru aplicarea peste o pardoseală stabilă existentă, efectuați o mapare atentă pentru a verifica dacă pardoseala este bine aderentă la substrat. Pentru instalarea pe panouri din placaj marin, plăci aglomerate sau alte tipuri de panouri, verificați stabilitatea și rigiditatea substratului și asigurați o fixare mecanică adecvată a panourilor. Vopseaua sau tratamentele de protecție trebuie îndepărtate prin abraziune mecanică, cu aspirare ulterioară și curățare temeinică a suprafeței.
Pentru o aplicație corectă, se recomandă consultarea documentației tehnice a fiecărui produs de mai sus.

Aplicarea

FASSAFLOOR PRIMERTEK ULTRA trebuie agitat înainte de utilizare, astfel încât nisipul care s-ar fi putut depune pe fundul ambalajului să fie adus în stare de suspensie. Aplicați produsul pe suprafața care urmează să fie tratată cu o rolă sau o pensulă, într-un singur strat până la acoperirea completă; odată uscat, adică după aproximativ 60 de minute, în funcție de condițiile ambientale și de gradul de absorbție al suportului, puteți trece la etapa următoare.
Uneltele pot fi curățate cu apă atunci când produsul este încă proaspăt; odată ce FASSAFLOOR PRIMERTEK ULTRA s-a întărit, această operațiune devine mai dificilă și trebuie efectuată mecanic sau cu alcool.
Închideți ambalajul de FASSAFLOOR PRIMERTEK ULTRA care v-a rămas, astfel încât să poată fi reutilizat în aplicații ulterioare.

Avertismente

- Produs pentru uz profesional
- Consultați întotdeauna fișa tehnică de securitate înainte de folosire.
- Agitați FASSAFLOOR PRIMERTEK ULTRA înainte de utilizare.
- Purtați mănuși și îmbrăcăminte de protecție și, în caz de contact cu pielea, spălați cu apă și săpun din abundență.
- Aerisiți bine încăperile în timpul utilizării.
- Pentru curățarea instrumentelor după utilizare, folosiți apă.
- Purtați mănuși și îmbrăcăminte de protecție și, în caz de contact, spălați-vă pe piele cu apă și săpun din abundență.
- Utilizați FASSAFLOOR PRIMERTEK ULTRA la temperaturi cuprinse între 5°C și 35°C; nu aplicați FASSAFLOOR PRIMERTEK ULTRA pe substraturi cu temperaturi ridicate sau mai mici de 5°C.
- Nu aplicați FASSAFLOOR PRIMERTEK ULTRA pe suprafețe cu rouă sau stagnare de apă.
- Nu aplicați FASSAFLOOR PRIMERTEK ULTRA în caz de ploaie iminentă.
- Nu utilizați FASSAFLOOR PRIMERTEK ULTRA pe suprafețe care sunt scufundate continuu în apă, cum ar fi rezervoare, piscine, canale.
- Nu aplicați FASSAFLOOR PRIMERTEK ULTRA pe substraturi cu umiditate capilară.
- Eliminați recipientul/produsul conform legislației din țara în care se utilizează produsul.

FASSAFLOOR PRIMERTEK ULTRA trebuie sa fie utilizat in stare originala fara a adauga alte materiale.

Norme de siguranță

Consultați întotdeauna fișa tehnică de securitate, care redă parametrii fizici, toxicologici și alte date referitoare la siguranța lucrătorilor.
FASSAFLOOR PRIMERTEK ULTRA trebuie să fie utilizat numai în scopurile și modurile prevăzute și este destinat doar pentru utilizări profesionale.

Păstrare

A se feri de inghet. Materialul, dacă este înmagazinat în spații corespunzătoare, în ambalajul original, are o durată de 12 luni. Odată ce produsul a expirat, acesta trebuie eliminat în conformitate cu reglementările în vigoare.

Fassa S.r.l. - Via Lazzaris, 3 - 31027 Spresiano (TV) - Italy - www.fassabortolo.com

Calitate

FASSAFLOOR PRIMERTEK ULTRA este supus unui control riguros si constant in laboratoarele noastre. Materiile prime folosite sunt atent selectionate si controlate.

Informatii Tehnice

Culoare	
Greutate specifica	
pH	
Rest uscat	
Randament	
Timpul de așteptare înainte de lucrările ulterioare	
Clasă de emisii a produsului conform Decretului Republicii Franceze din 19 aprilie 2011	
Valoare limită UE pentru conținutul de VOC (Directiva 2004/42/CE)	

Informatiile de mai sus se refera la testele de laborator; in aplicatiille practice pe santier aceste informatii pot varia in functie de conditiile de punere in aplicare. In orice caz, utilizatorul trebuie sa verifice adecvarea produsului la utilizarea prevazuta, asumandu-si orice responsabilitate pentru utilizarea sa. Fassa isi rezerva dreptul de a efectua modificari tehnice fara o notificare prealabila.

Specificațiile tehnice referitoare la utilizarea produselor Fassa Bortolo într-un mediu structural sau de protecție împotriva incendiilor vor avea caracter oficial doar dacă sunt furnizate de departamentul de „Asistență tehnică" și „Cercetare, dezvoltare și sistem de calitate" al companiei Fassa Bortolo. Dacă aveți nevoie, contactați serviciul de asistență tehnică din țara dumneavoastră (IT: area.tecnica@fassabortolo.com, ES: asistencia.tecnica@fassabortolo.com, PT: assistencia.tecnica@fassabortolo.com, FR: bureau.technique@fassabortolo.fr, UK: technical.assistance@fassabortolo.com).

Reamintim că produsele de mai sus trebuie să fie evaluate de către persoana autorizată însărcinată, conform reglementărilor legale.

Fassa S.r.l. - Via Lazzaris, 3 - 31027 Spresiano (TV) - Italy - www.fassabortolo.com