FASSAJOINT EXTRA

FISA TEHNICA

Stuc pentru ghips-carton



Interioare

Sac

Spatula de metal

Compoziție

FASSAJOINT EXTRA este un produs preamestecat compus din ghips, făină de rocă și aditivi specifici pentru îmbunătățirea prelucrabilității și a aderenței.

Furnizarea

- in saci speciali cu protectie impotriva umiditatii de aprox. 10 kg

Utilizare

FASSAJOINT EXTRA se utilizează în rosturile dintre dale cu o margine subțiată folosind banda de armare, în rosturile dintre dale cu o margine semirotundă și o margine semirotundă subțiată fără a folosi banda de armare.
Cu toate acestea, se recomandă întotdeauna utilizarea benzii de armare și în rosturile dintre plăci cu margini semirotunde și cu o margine semirotundă subțiată pentru o mai bună calitate a rosturilor.
Poate fi utilizat ca agent de netezire în spații de interior pe betoane și tencuieli pe bază de gips sau ciment suficient de compacte și solide.
Poate fi utilizat pentru a umple găuri, fisuri și neregularități de suprafață în general și pentru a repara instalațiile sanitare nemetalice.
FASSAJOINT EXTRA este un chit caracterizat printr-o rezistență ridicată la umiditate.

Prepararea bazei

Suprafața trebuie să fie uscată, consistentă și fără urme de praf, murdărie, eflorescențe etc. Eventualele urme de ulei, grăsime, ceară etc. trebuie să fie îndepărtate în prealabil. Asigurați-vă că plăcile de rigips sunt fixate corespunzător.
În cazul utilizării produsului pentru nivelarea unor suprafețe foarte absorbante, trebuie evaluată eventuala necesitate de tratament cu PRIMER DG 74.

Folosire

Aplicați conținutul unui sac de 10 kg de FASSAJOINT EXTRA până la linia de apă în aproximativ 5 litri de apă curată și amestecați manual sau cu agitator mecanic, având grijă să folosiți instrumente sau instrumente perfect curate, până când obțineți o pastă uniformă și fără cocoloașe. Lăsați pasta să se odihnească timp de 2-3 minute mai înainte de aplicare. Se lucrează cu spatulă, gletieră și mistrie. Nu folosiți material care se întărește și nu adăugați apă pentru a încerca să restabiliți consistența pierdută.
Tratați rosturile având grijă să cufundați banda de întărire specifică. Începutul întăririi depinde de condițiile de mediu și de puterea de absorbție a substratului. Resturile de material întărit din recipiente și de pe instrumentele folosite reduc timpul de lucrabilitate.

Fassa S.r.l. - Via Lazzaris, 3 - 31027 Spresiano (TV) - Italy - www.fassabortolo.com

Avertismente

- Produs recomandat pentru un utilizator expert
- Consultați întotdeauna fișa tehnică de securitate înainte de folosire.
- Produsul proaspat trebuie protejat de inghet si de uscare rapida. In mod normal, o temperatura de + 5°C este recomandata ca valoare minima pentru aplicarea si pentru intarirea corecta a produsului.
- Nu folosiți la temperaturi mai mari de +35°C;
- Vopselele, placajele, tapiseriile etc. trebuie să se aplice numai după uscarea completă și aclimatizarea produsului.
- După aplicare, este necesar să aerisiți corespunzător încăperile până la uscarea completă, evitând diferențele puternice de temperatură la încălzirea camerelor.
- În cazul astupării găurilor cu FASSAJOINT EXTRA, nu nivelați ulterior cu produse din ciment, cu excepția cazului în care au fost tratate în prealabil cu PRIMER DG74.
- Nu se utilizează pentru fixarea instalațiilor sanitare metalice.

Păstrare

A se păstra într-un loc uscat pentru o perioadă de cel mult 9 luni Odată ce produsul a expirat, acesta trebuie eliminat în conformitate cu reglementările în vigoare.

Calitate

FASSAJOINT EXTRA este supus unui control riguros si constant in laboratoarele noastre. Materiile prime folosite sunt atent selectionate si controlate.

Informatii Tehnice

Greutatea specifica a prafului	aprox. 950 kg/m³
Densitatea produsului intarit	aprox. 1.200 kg/m³
Apa de amestec	aprox. 50%
Granulometrie	< 0,2 mm
Randament	aprox. 0,3-0,5 kg/m² pentru fățuieli pe pereți și pereți falși din gips-carton
Restrangere	neglijabilă pentru aplicații în condiții normale
Durata prelucrarii	aprox. 45 minute
Reacție la foc (EN 13501-1)	Clasa A1
În conformitate cu standardul EN 13963	4B

Informatiile de mai sus se refera la testele de laborator; in aplicatiille practice pe santier aceste informatii pot varia in functie de conditiile de punere in aplicare. In orice caz, utilizatorul trebuie sa verifice adecvarea produsului la utilizarea prevazuta, asumandu-si orice responsabilitate pentru utilizarea sa. Fassa isi rezerva dreptul de a efectua modificari tehnice fara o notificare prealabila.

Specificațiile tehnice referitoare la utilizarea produselor Fassa Bortolo într-un mediu structural sau de protecție împotriva incendiilor vor avea caracter oficial doar dacă sunt furnizate de departamentul de „Asistență tehnică” și „Cercetare, dezvoltare și sistem de calitate” al companiei Fassa Bortolo. Dacă aveți nevoie, contactați serviciul de asistență tehnică din țara dumneavoastră (IT: area.tecnica@fassabortolo.com, ES: asistencia.tecnica@fassabortolo.com, PT: assistencia.tecnica@fassabortolo.com, FR: bureau.technique@fassabortolo.fr, UK: technical.assistance@fassabortolo.com).

Reamintim că produsele de mai sus trebuie să fie evaluate de către persoana autorizată însărcinată, conform reglementărilor legale.

Fassa S.r.l. - Via Lazzaris, 3 - 31027 Spresiano (TV) - Italy - www.fassabortolo.com