FINITURA 750

FISA TEHNICA

Tencuială de finisare pe bază de var hidraulic natural NHL 3,5 permeabil cu efect de marmură pentru spații interioare și exterioare



Interioare/Exterioare

Sac

Spatula de metal

Manual

Gletieră cu burete

Compoziție

FINITURA 750 este un mortar uscat rezistent la sulfați, formulat cu var hidraulic natural NHL 3,5, liant hidraulic, agregate calcaroase selectate și aditivi specifici.

Furnizarea

- In saci speciali cu protectie impotriva umiditatii de aprox. 25 kg

Utilizare

FINITURA 750 se utilizează ca tencuială de finisare cu efect de marmură pentru spații interioare și exterioare. Poate fi utilizat ca tencuială de finisare în completarea ciclurilor de tratare a pereților supuși umezelii capilare, realizați din tencuieli macroporoase, la fel ca în ciclul gamei EX NOVO, alcătuită din RINZAFFO 720, INTONACO MACROPOROSO 717 și FINITURA 750.

Prepararea bazei

Suportul trebuie să conțină praf, murdărie, eflorescențe etc. Eventualele urme de ulei, grăsime, ceară etc. trebuie să fie îndepărtate în prealabil.
Substraturile pulverulente sau deosebit de absorbante trebuie să fie tratate cu un promotor de aderență cu proprietăți de izolare de tip AG 15, diluat conform indicațiilor din fișa tehnică aferentă. Se recomandă întotdeauna efectuarea acestui tratament și atunci când suprafața de acoperit prezintă neregularități puternice de absorbție (șină de ghidaj, cadre de uși și ferestre etc.) sau când se dorește prelungirea duratei de prelucrare.
Pentru aplicarea stratului de FINITURA 750, tencuiala de bază trebuie să fie trasă la sfârșit.

Folosire

Vărsați produsul în cantitatea de apă corespunzătoare (indicată în Specificațiile tehnice) și amestecați în betoniere obișnuite sau, în cazul unor cantități mici, manual sau cu agitator mecanic. Timpul de amestec nu trebuie să depășească 3 minute, iar amestecul trebuie să se odihnească timp de 10 minute înainte de aplicare. Materialul trebuie utilizat în decurs de 2 ore de la amestec.
Prelucrarea se efectuează cu spatula de metal, având grijă să se distribuie un strat de material uniform; finisajul se efectuează cu gletiera cu burete cu mișcări circulare.
Pe grunduri neregulate se recomandă aplicarea a două straturi de material pentru a se obține un efect estetic superior. La nevoie (de exemplu în cazul unor suporturi neuniforme), se recomandă să îngropați o plasă din fibre de sticlă rezistentă la alcalii, de tip FASSANET 160. Aplicați un al doilea strat de FINITURA 750 odată ce s-a întărit primul strat și apoi gletuiți fățuiala cu ajutorul gletierei cu burete.

Fassa S.r.l. - Via Lazzaris, 3 - 31027 Spresiano (TV) - Italy - www.fassabortolo.com

Avertismente

- Produs recomandat pentru un utilizator expert.
- Consultați întotdeauna fișa tehnică de securitate înainte de utilizare.
- Produsul proaspat trebuie protejat de inghet si de uscare rapida. Deoarece întărirea tencuielii depinde de priza varului, se recomandă o temperatură minimă de +5°C pentru aplicarea și întărirea eficientă a mortarului. Sub această valoare, priza întârzie în mod excesiv, iar la o temperatură sub 0°C, mortarul proaspăt sau care nu s-a întărit complet ar fi expus la acțiunea distrugătoare a înghețului.
- După aplicare, este necesar să aerisiți corespunzător încăperile până la uscarea completă, evitând diferențele puternice de temperatură la încălzirea camerelor.
- În timpul verii, în cazul suprafețelor expuse la soare, se recomandă umezirea suprafeței finisate după aplicare.
- Protejați produsul efectuând un finisaj adecvat, care va trebui să fie aplicat pe produsul aclimatizat.
- Pentru ca tencuiala de finisare să aibă proprietăți de permeabilitate maxime, este esențial ca produsele de vopsire sau de acoperire să fie pe bază de materiale deosebit de permeabile.
- Având în vedere natura materiilor prime folosite, nu se poate garanta o uniformitate de culoare în cazul diferitelor loturi de material; astfel, materialul necesar executării lucrării trebuie să facă parte din același lot.
- Eine einheitliche Farbgebung kann nicht garantiert werden, da sie neben der Abhängigkeit von den Rohstoffarten auch eine Besonderheit der Beschichtungen auf Kalkbasis darstellt: Es können Farbunterschiede aufgrund unterschiedlicher Trocknungsbedingungen auftreten.

FINITURA 750 trebuie sa fie utilizat in stare originala fara a adauga alte materiale.

Păstrare

Pastrati la loc uscat pentru o perioada de maxim 12 luni. Odată ce produsul a expirat, acesta trebuie eliminat în conformitate cu reglementările în vigoare.

Calitate

FINITURA 750 beneficiază de controale constante și atente în laboratoarele noastre. Materiile prime folosite sunt atent selectionate si controlate.

Informatii Tehnice

Granulometrie a materialului inert	< 0,6 mm
Apă de amestec curată	26-28,5 %
Randament	aprox. 1,4 kg/m² pe mm de grosime
Densitate mortar întărit (EN 1015-10)	aprox. 1.500 kg/m³
Clasa de rezistență la compresiune la 28 zile (EN 1015- 11)	CSII
Absorbție a apei prin capilaritate (EN 1015-18)	W0
Factor de rezistență la difuzia vaporilor (EN 1015-19)	μ ≤ 12 (valoare măsurată)
Coeficient de conductivitate termica (EN 1745)	λ = 0,53 W/m·K (valoare tabelară)
Reacție la foc (EN 13501-1)	EUROCLASA A1
Indice de radioactivitate (UNI 10797/1999)	I = 0,12 ± 0,05
Indice de eliberare Radon (Naturally Occurring Radioactivity in the Nordic Country - Recommendation 2000)	Iα = 0,13 ± 0,05
Calce Idraulica Naturale NHL 3.5	EN 459-1
În conformitate cu standardul EN 998-1	GP-CSII-W0

Certificari si protocoale de sustenabilitate ecologica	
Clasificare GEV	GEV EMICODE EC 1^{Plus} - emisii foarte scazute

Informatiile de mai sus se refera la testele de laborator; in aplicatiille practice pe santier aceste informatii pot varia in functie de conditiile de punere in aplicare. In orice caz, utilizatorul trebuie sa verifice adecvarea produsului la utilizarea prevazuta, asumandu-si orice responsabilitate pentru utilizarea sa. Fassa isi rezerva dreptul de a efectua modificari tehnice fara o notificare prealabila.

Specificațiile tehnice referitoare la utilizarea produselor Fassa Bortolo într-un mediu structural sau de protecție împotriva incendiilor vor avea caracter oficial doar dacă sunt furnizate de departamentul de „Asistență tehnică" și „Cercetare, dezvoltare și sistem de calitate" al companiei Fassa Bortolo. Dacă aveți nevoie, contactați serviciul de asistență tehnică din țara dumneavoastră (IT: area.tecnica@fassabortolo.com, ES: asistencia.tecnica@fassabortolo.com, PT: assistencia.tecnica@fassabortolo.com, FR: bureau.technique@fassabortolo.fr, UK: technical.assistance@fassabortolo.com).

Reamintim că produsele de mai sus trebuie să fie evaluate de către persoana autorizată însărcinată, conform reglementărilor legale.

Fassa S.r.l. - Via Lazzaris, 3 - 31027 Spresiano (TV) - Italy - www.fassabortolo.com