LATEX DR 843

FISA TEHNICA

Latex elastic pentru chituri de rosturi pentru spații interne și externe



Interioare/Exterioare

Acoperire pardoseală spații interioare/ exterioare

În piscină

Ambalaj din plastic

Avantaje

- Mărește hidrofobizarea
- Mărește rezistența la abraziune
- Îmbunătățește caracteristicile mecanice

Compoziție

LATEX DR 843 este o dispersie apoasă pe baza unui tip de polimer caracterizat de o înaltă capacitate de legare; pelicula care se formează este stabilă la saponificare și rezistentă la agenții atmosferici.
LATEX DR 843 se utilizează ca înlocuitor complet al apei de amestec, în combinație cu agenții de etanșare FASSAFILL SMALL, FASSAFILL MEDIUM și FASSAFILL LARGE le îmbunătățește caracteristicile mecanice, rezistența la abraziune și impermeabilitatea.

Furnizarea

- Pachete de câte 5 kg

Utilizare

Prin amestecul de LATEX DR 843 cu FASSAFILL SMALL, FASSAFILL MEDIUM și FASSAFILL LARGE, se obține un mortar de etanșare cu rezistențe mecanice ridicate și rezistențe la abraziune, care garantează o impermeabilitate optimă a rosturilor. Produsul se utilizează pentru etanșarea materialelor de acoperire din zonele cu mult trafic, unde sunt prezente solicitări mecanice și de uzură puternice, precum și în piscine și căzi.

Prepararea bazei

Înainte de a înfunda rosturile, asigurați-vă că materialul de acoperire a fost aplicat conform reglementărilor și normelor de aplicare în vigoare și că toate plăcile sunt ferm fixate pe grund.
În plus, asigurați-vă că patul de mortar sau adezivul folosit pentru lipirea stratului de acoperire au atins un grad adecvat de maturare, că sunt suficient de întărite și uscare și că se respectă durata de așteptare indicată. În acest mod, se evită apariția umezelii reziduale, care poate determina apariția eflorescențelor la suprafață și a degradării culorii stucului.
Rosturile și învelișul de finisare (ceramică, marmură etc.) trebuie să fie curățate în prealabil de resturile de adeziv, praf și de părțile friabile, care se aspiră cu atenție; în plus, rosturile trebuie să fie goale în proporție de cel puțin 2/3 din grosimea plăcilor (întreaga grosime în caz de plăci cu grosime mică).
În perioadele foarte calde și în cazul unor plăci absorbante, umeziți în prealabil rosturile, evitând băltirile.

Fassa S.r.l. - Via Lazzaris, 3 - 31027 Spresiano (TV) - Italy - www.fassabortolo.com

Folosire

Utilizați LATEX DR 843 înlocuind, în părți egale, apa de amestec menționată pe ambalajul tipului de chit de rostuit folosit. Amestecați manual sau cu agitatorul mecanic la viteză redusă până când obțineți un amestec omogen și fără cocoloașe. Apoi, asteptati 5 minute inainte de aplicare. Amestecați din nou și umpleți complet rosturile folosind o lopată cauciucată sau o racletă. Chitul obținut astfel poate fi manevrat aproximativ 40 de minute.
Începeți operațiunile de curățare doar când chitul de rostuit este îngroșat și opac la suprafață (caracteristică care se obține în timpi variabili, în funcție de condițiile de porozitate ale substratului, ale grosimii, ale tipului de placă ceramică, precum și de condițiile de mediu). Curățarea trebuie să fie efectuată conform fișelor tehnice ale fiecărui chit de rosturi.

Avertismente

- Produs pentru uz profesional.
- Consultați fișa de siguranță înainte de folosire.
- Consultați, înainte de utilizare, fișele tehnice ale fiecărui chit de rostuit utilizat.
- Se recomandă efectuarea unei probe prealabile de chituire pentru un rezultat estetic optim final; pentru evitarea schimbării tonalității rosturilor, se recomandă să se mențină constante, între diversele amestecuri, timpul de amestec și dozarea latexului. Culoarea ar putea fi ușor diferită de indicațiile din fișa de culori.
- Agentul de etanșare proaspăt se va proteja de bătaia directă a soarelui, de ploaie și de îngheț cel puțin 24 de ore.
- Respectați standardele în vigoare.

LATEX DR 843 trebuie sa fie utilizat in stare originala fara a adauga alte materiale.

Păstrare

A se feri de inghet. Materialul, dacă este înmagazinat în spații corespunzătoare, în ambalajul original, are o durată de 12 luni. Odată ce produsul a expirat, acesta trebuie eliminat în conformitate cu reglementările în vigoare.

Calitate

LATEX DR 843 este supus unui control riguros si constant in laboratoarele noastre. Materiile prime folosite sunt atent selectionate si controlate.

Informatii Tehnice

Aspect	lichid de culoare albă
Greutate specifica	aprox. 1,01 kg/l
Continut de substante solide	aprox. 10%
pH	aprox. 8,5
Emisii în aer conform reglementării franceze	A+ (LATEX DR843 amestecat cu FASSAFILL SMALL, MEDIUM sau LARGE)

Caracteristici și condiții de aplicare

Caracteristici	FASSAFILL SMALL + LATEX DR 843	FASSAFILL MEDIUM + LATEX DR 843	FASSAFILL LARGE + LATEX DR 843
Cantitate de utilizare	24-26%	18-20%	18-20%
Timp de uscare	aprox. 5 minute	aprox. 5 minute	aprox. 5 minute
Greutatea specifica a mortarului umed	aprox. 1.750 kg/m³	aprox. 1.750 kg/m³	aprox. 1.800 kg/m³
pH	> 12	> 12	> 12
Durata amestecului la +20°C	aprox. 40 minute	aprox. 40 minute	aprox. 40 minute
Temperatura de aplicare	de la +5°C la +35°C	de la +5°C la +35°C	de la +5°C la +35°C
Trafic pietonal	aprox. 24 ore	aprox. 24 ore	aprox. 24 ore
Perioada pentru punerea in functiune	7-14 zile	7-14 zile	7-14 zile
Clasificare	ÎN CONFORMITATE CU STANDARDUL EN 13888, CLASA CG2 WA		

Fassa S.r.l. - Via Lazzaris, 3 - 31027 Spresiano (TV) - Italy - www.fassabortolo.com

Informatiile de mai sus se refera la testele de laborator; in aplicatiille practice pe santier aceste informatii pot varia in functie de conditiile de punere in aplicare. In orice caz, utilizatorul trebuie sa verifice adecvarea produsului la utilizarea prevazuta, asumandu-si orice responsabilitate pentru utilizarea sa. Fassa isi rezerva dreptul de a efectua modificari tehnice fara o notificare prealabila.

Specificațiile tehnice referitoare la utilizarea produselor Fassa Bortolo într-un mediu structural sau de protecție împotriva incendiilor vor avea caracter oficial doar dacă sunt furnizate de departamentul de „Asistență tehnică” și „Cercetare, dezvoltare și sistem de calitate” al companiei Fassa Bortolo. Dacă aveți nevoie, contactați serviciul de asistență tehnică din țara dumneavoastră (IT: area.tecnica@fassabortolo.com, ES: asistencia.tecnica@fassabortolo.com, PT: assistencia.tecnica@fassabortolo.com, FR: bureau.technique@fassabortolo.fr, UK: technical.assistance@fassabortolo.com).

Reamintim că produsele de mai sus trebuie să fie evaluate de către persoana autorizată însărcinată, conform reglementărilor legale.

LATEX DR 843 - 10/2026