# PIGMENTO 013

**FISA TEHNICA**

Grund pigmentat pentru interioare




Interioare

Ambalaj din plastic

Trafalet

Pensulă

Pompă

## Compoziție

PIGMENTO 013 este un grund pigmentat pe bază de apă format din lianți organici în emulsie apoasă, din materiale inerte selectate, bioxid de titan, pigmenți și aditivi specifici pentru îmbunătățirea aderenței și a aplicabilității.

## Furnizarea

- Ambalaje de 14 l și 5 l. În funcție de țara de destinație, este posibil ca unele formate de vânzare să nu fie disponibile
- Nuanțe care pot fi realizate cu sistemul de nuanțare ColorLife

## Utilizare

PIGMENTO 013 se utilizează ca fond de preparare pentru spații de interior, alb sau colorat, pe tencuieli de finisare pe bază de var, var-ciment, ghips și gips-carton înainte de aplicarea ciclurilor de vopsire. Produsul PIGMENTO 013, fiind pigmentat, conferă o acoperire bună și prealabilă a suportului. Această caracteristică permite uneori economisirea unui strat de vopsea finală, eficientizând lucrarea cu rezultate finale optime.

## Prepararea bazei

Suprafața pe care doriți să o vopsiți trebuie să fie uscată, să nu conțină urme de praf, murdărie etc. Eventualele urme de ulei, grăsime, ceară etc. trebuie să fie îndepărtate preventiv; în plus, se vor îndepărta vopselele vechi coșcovite sau șterse prin periere sau sablare.
În cazul în care suprafețele de decorat prezintă un strat de degradare datorat prezenței de pete și de murdărie persistentă de diverse tipuri se recomandă, înainte de a interveni cu ciclul de văruire, tratarea acestora cu soluție detergentă pentru curățarea suprafețelor murale ACTIVE ONE (consultați fișa tehnică). În funcție de starea de degradare, tratamentul de curățare se poate repeta de mai multe ori executând, în plus, o acțiune mecanică de periere.
Dacă sunt prezente tencuieli de finisare pulverulente și/sau văruiri învechite și în fază de cojire, este necesar să se efectueze o îndepărtare mecanică corespunzătoare a acestor straturi, până când se obține un suport solid și compact. Astfel, reparați toate neregularitățile existente și, mai înainte de a începe să văruiți, uniformizați structura superficială.
Pe suportul preparat corespunzător aplicați grundul acrilic de amorsare pe bază de apă FA 249, rezistent la alcalii sau grundul de amorsare cu capacitate de penetrare mare, MIKROS 001. Diluarea variază în funcție de suprafața de tratat și se determină, cu probe prealabile, pe suportul specific. Pentru noile lucrări cu tencuieli de finisare, fățuială și uniformizare, așteptați să se aclimatizeze complet (cel puțin 28 de zile) înainte de a aplica amorsa.
Tratarea cu amorsă a suprafețelor trebuie să se aplice pe toate suporturile cu o putere de absorbție variabilă și/sau o ușoară desprăfuire la nivelul suprafeței.

## Aplicarea

Pentru o aplicare mai simplă și mai confortabilă, se recomandă aplicarea pigmentului PIGMENTO 013 cu trafalet de lână cu peri scurți. Aceasta nu înseamnă că aplicația nu poate fi realizată și cu pensula, trafalet cu peri lungi sau pompa Airless.
Diluare la cantitate de apă (raportată la alb): pensulă/trafalet cu 15-20%. În cazul aplicărilor cu pompă Airless, diluarea variază în funcție de echipament și de presiunea de funcționare utilizată.
Se recomandă efectuarea unei probe prealabile pe un suport specific pentru a determina consumul necesar. Pentru a aplica finisajul, trebuie să treacă cel puțin 4-6 ore de la aplicarea pigmentului PIGMENTO 013.



Fassa S.r.l. - Via Lazzaris, 3 - 31027 Spresiano (TV) - Italy - www.fassabortolo.com

## Avertismente

- Produs recomandat pentru un utilizator expert.
- Consultați întotdeauna fișa tehnică de securitate înainte de folosire.
- Purtați mănuși și îmbrăcăminte de protecție și, în caz de contact cu pielea, spălați cu apă și săpun din abundență.
- În timpul utilizării, aerisiți bine spațiile, iar pentru curățarea instrumentelor, folosiți apă.
- Apa utilizată pentru spălarea uneltelor și a eventualelor reziduuri de produs nu trebuie deversată în mediu sau eliminată în canalizarea menajeră. Eliminarea recipientului/produsului/apelor de spălare trebuie făcută conform reglementărilor naționale.
- Retrageți tot materialul necesar executării lucrării într-o singură livrare.
- Nu aplicați la temperaturi mai mici de +5°C sau mai mari de +30°C și cu o umiditate relativă mai mare de 75%.
- Aplicați PIGMENTO 013 doar pe suporturi aclimatizate și uscate.
- Nu aplicați pe pereți umezi și/sau în perioadele mai reci deoarece există posibilitatea de desprindere de pe tencuială și de formare de umflături ale vopselei datorate acumulării de apă în interior.
- Nu aplicați în cazul creșterii umezelii.
- Înainte de formarea nuanței cu culorile sistemului de nuanțare ColorLife, consultați fișa tehnică a vopselelor colorate organice.
- O diluare eronată a materialului modifică spălarea produsului înrăutățind caracteristicile tehnice ale acestuia.
- Informațiile din această fișă tehnică se bazează pe cunoștințele noastre dobândite și pe experiențele tehnice și practicile acumulate. Specificațiile tehnice se referă la caracteristicile medii ale produsului de bază și sunt determinate în condiții de laborator controlate. Variabilitatea materiilor prime naturale și a materiilor prime disponibile în comerț, precum și colorarea produsului, pot duce la ușoare abateri în ceea ce privește valorile raportate, culoarea și efectele estetice obținute. Prin urmare, este necesar ca utilizatorul/cumpărătorul să verifice personal, înainte de instalare, dacă produsul este adecvat pentru utilizarea preconizată, în special atunci când loturi diferite ale aceluiași material sunt utilizate la aceeași lucrare/pe același șantier (ceea ce nu este recomandat în conformitate cu punctul 6 din instrucțiunile de față).

**PIGMENTO 013 trebuie utilizat in stare initiala, fara a adauga alte materiale, cu exceptia diluarii cu apa.**

## Păstrare

A se feri de inghet. A se pastra la temperaturi peste +5°C si sub +35°C. Materialul are un termen de valabilitate de 12 luni de la data de producție marcată pe etichetă dacă este depozitat într-un loc răcoros și uscat, ferit de surse de căldură și de lumina directă a soarelui, în ambalajul original nedeteriorat. Odată ce produsul a expirat, acesta trebuie eliminat în conformitate cu reglementările în vigoare.

## Calitate

PIGMENTO 013 este supus unui control riguros și constant în laboratoarele noastre. Materiile prime folosite sunt atent selectionate si controlate.

## Informatii Tehnice

| | |
|---|---|
| Greutate specifica (EN ISO 2811-1) | 1,55 ± 0,05 kg/l |
| Consum (**) | 100 - 130 g/m² (0,064 - 0,084 l/m²) aprox. pe strat |
| Randament (**) | 12 - 15 m²/l aprox. pe strat |
| Uscare | La atingere, în 30-40 minute |
| Supra acoperire (20°C și 65% UR) | aprox. 4 ore |
| (**) Valorile referitoare la consum și acoperire sunt raportate la produsul alb aplicat pe suporturi netede și cu putere de absorbție medie; se recomandă identificarea acestora printr-o probă prealabilă pe suportul specific, inclusiv în raport cu nuanța aleasă. | |
| Valoare limită UE pentru conținutul de VOC (Directiva 2004/42/CE) | Categoria A/g, SBA: COV max 30 g/l<br>VOC produs < 30 g/l |
| * Clasă de emisii a produsului conform Decretului Republicii Franceze din 19 aprilie 2011 | Clasa de emisii ale produsului în versiune albă: clasa A |

Informatiile de mai sus se refera la testele de laborator; in aplicatiille practice pe santier aceste informatii pot varia in functie de conditiile de punere in aplicare. In orice caz, utilizatorul trebuie sa verifice adecvarea produsului la utilizarea prevazuta, asumandu-si orice responsabilitate pentru utilizarea sa. Fassa isi rezerva dreptul de a efectua modificari tehnice fara o notificare prealabila.

Specificațiile tehnice referitoare la utilizarea produselor Fassa Bortolo într-un mediu structural sau de protecție împotriva incendiilor vor avea caracter oficial doar dacă sunt furnizate de departamentul de „Asistență tehnică" și „Cercetare, dezvoltare și sistem de calitate" al companiei Fassa Bortolo. Dacă aveți nevoie, contactați serviciul de asistență tehnică din țara dumneavoastră (IT: area.tecnica@fassabortolo.com, ES: asistencia.tecnica@fassabortolo.com, PT: assistencia.tecnica@fassabortolo.com, FR: bureau.technique@fassabortolo.fr, UK: technical.assistance@fassabortolo.com).

Reamintim că produsele de mai sus trebuie să fie evaluate de către persoana autorizată însărcinată, conform reglementărilor legale.



Fassa S.r.l. - Via Lazzaris, 3 - 31027 Spresiano (TV) - Italy - www.fassabortolo.com